

## ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ В 17731—79 Материал П-5—7 ЛДП. Технические условия

ОКСТУ 2253

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 марта 1985 г. № 601 срок введения установлен

01.08.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 22 5319 3000.  
Пункт 1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

| Материал | Размеры            |            | Код ОКП         |
|----------|--------------------|------------|-----------------|
|          | Длина, м, не менее | Ширина, мм |                 |
| 1. Лента | На катушке—200     | 50±2       | 22 5319 3001 02 |
|          |                    | 82±4       | 22 5319 3002 01 |
|          |                    | 94±4       | 22 5319 3003 00 |
| 2. Ткань | В рулоне — 45      | 800±30     | 22 5319 3004 10 |

Пункт 1.5. Таблица 2. Графа «Наименование показателя». Заменить слова: «Предел прочности при растяжении» на «Прочность при разрыве».

Раздел 1 дополнить новым пунктом 1.7:

«1.7. Минимальный срок сохраняемости материала П-5—7 ЛДП — 30 суток для изготовления последней единицы продукции партии или части партии, а при хранении материала при температуре от плюс 5 до минус 20 °С — 60 сут»

Пункт 3.1 дополнить словами: «содержащим:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак,

наименование материала,

номер партии,

количество метров материала,

дату изготовления,

результаты проведенных испытаний и подтверждение о соответствии требованиям настоящего стандарта,

обозначение настоящего стандарта,

гарантийный срок хранения».

Пункт 3.4. Заменить слова: «повторный контроль» на «повторный его контроль».

Пункт 4.1. Заменить ссылки: 1, 2, 3, 5 на 1—5;

исключить слова: «а по подпункту 4 — не менее 20 м».

Пункт 4.2. Заменить слова:

«подпункту 4 — не менее 20 м, по подпункту 5» на «подпунктам 4, 5».

Пункт 4.3. Заменить ссылку:

ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 10354—82.

Пункт 4.6 (кроме табл. 3) изложить в новой редакции:

«4.6. Для проверки соответствия материала по подпунктам 4, 5 табл. 2 из каждой пробы, отобранной по п. 4.1 или п. 4.2, изготавливают методом намотки не менее двух колец внутренним диаметром (100±0,5) мм, наружным диаметром (110 $\pm$  $\frac{0}{-1}$ ) мм. Ширина колец должна быть равна ширине отобранной ленты.

Для лучшего уплотнения материала кольцо дополнительно обматывают пресс-материалом АГ-4С по ГОСТ 20437—75 или любым высокопрочным однонаправленным стеклопластиком, не уступающим по прочности на растяжение пресс-материалу АГ-4С, до наружного диаметра 112—114 мм. Режим изготовления кольца приведен в табл. 3. Допускается при изготовлении колец пропускать ленту после разогрева через ролик, собирающий ленту в жгут. Каждое намотанное кольцо протачивают до толщины  $(3 \pm 0,2)$  мм и обрезают по краям на 5—7 мм. Полученное кольцо разрезают на кольца шириной  $(15 \pm 0,5)$  мм — для испытаний по подпункту 5 табл. 2. Одно из колец шириной  $(15 \pm 0,5)$  мм разрезают на образцы размером  $(15 \pm 1) \times (15 \pm 0,5) \times (3 \pm 0,2)$  мм — для испытаний по подпункту 4 табл. 2».

Пункт 4.7. Заменить слово и значения: «размером  $(250,0 \pm 3,0) \times (40 - 100) \times 10^{+1,5}_{-0,5}$ » на «толщиной  $(10^{+1,5}_{-0,5})$ ».

Пункт 4.8 исключить.

Пункт 4.15. Заменить значения:  $(10,0 \pm 0,5) \times (15 \pm 0,5) \times (12 - 15)$  на  $(10^{+1,5}_{-0,5}) \times (15 \pm 0,5) \times (12 - 15)$  мм или  $(15 \pm 1) \times (15 \pm 0,5) \times (3 \pm 0,2)$  мм.

Пункт 4.16. Заменить слова и ссылку: «Предел прочности при растяжении» на «Прочность при разрыве»; п. 4.8 на п. 4.6.

Пункт 5.1. Заменить ссылки:

ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 10354—82;

ГОСТ 2228—75 на ГОСТ 2228—81.

Подпункт 5.4и. Заменить слово:

«обозначение» на «обозначения».

Пункт 5.5 исключить.

Пункт 5.6 дополнить словами:

«Пакетирование материала производят по ГОСТ 21929—76. Средства скрепления — по ГОСТ 21650—76. Материал допускается транспортировать в универсальных контейнерах и в непакетированном виде».

Пункт 6.1. Заменить слова: «должен гарантировать» на «гарантирует»; исключить слова: «установленных настоящим стандартом».

Пункт 6.3 исключить.

Стандарт дополнить новым разделом 7:

#### «7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

По истечении минимального срока сохраняемости материал перед применением следует проверить на соответствие требованиям настоящего стандарта».