

Группа В32.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Начальника Технического
управления Минчермета СССР

Ю.Е. Кузнецов

1984г.

ПРОКАТ САСОННЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ
СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
МАРК СХХСД и СХХСБД. ОПЫТНАЯ ПАРТИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-3346-82

Изменение № 1

Срок введения: 23.12.84.

1. Срок действия технических условий продлить до 01.07.87.

2. Пункт 2.5 дополнить примечанием: "При согласии заказчика
допускается поставка проката из стали марки СХХСД с испытанием
ударной вязкости при температуре минус 40°C и минус 50°C. При этом
величина ударной вязкости должна быть не ниже нормы, установленной
для температуры минус 60°C".

Согласовано:

Зам. Директора ЦНИИпроект-
стальконструкция

Б.Т. Павлов

10 1984г.

Разработано:

Директор Института качества
сталей ЦНИИЧМ

С.А. Голованенко

"17" 1984г.

Зав. лабораторией стандар-
тизации конструкционных
сталей ЦНИИЧМ

Н.Д. Урозов

"30" 10 1984г.

Зарегистрировано в ЦНИИЧМ: 23.11.84

Зав. отделом стандартизации
черной металлургии ЦНИИЧМ

Б.Т. Павлов