

Группа В74

Изменение № 1 ГОСТ 4752—79 Проволока медная крешерная. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.03.84 № 871 срок введения установлен

с 01.09.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 18 4490.

(Продолжение см. стр. 58)

((Продолжение изменения к ГОСТ 4752—79))

Пункт 1.2. Заменить слова: «Проволока должна изготавливаться» на «Проволоку должны изготавливать».

Схему условных обозначений изложить в новой редакции:

«Условные обозначения проставляются по схеме:

(Продолжение см. стр. 59)

Проволока	Д	КР	Х	Т	...	МД	МОБ	ГОСТ 4752—79
Способ изготовления								
Форма сечения								
Точность изготовления								
Состояние								
Диаметр в мм								
Длина								
Марка								
Обозначение стандарта								

при следующих сокращениях:

способ изготовления:

стянутая — Д;

форма сечения:

круглая — КР;

состояние:

твердое — Т;

длина:

мерная — МД.

Знак «Х» ставится вместо отсутствующих данных.

Пример условного обозначения проволоки диаметром 4,0 мм:

Проволока ДКРХТ 4,0 МД МОБ ГОСТ 4752—79.

Пункты 2.1, 2.2 изложить в новой редакции:

«2.1. Проволоку изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Проволоку должны изготавливать из меди марки МОБ с химическим составом по ГОСТ 859—78 с содержанием кислорода не более 0,02 %.

2.2. Проволоку должны изготавливать холоднодеформированной (тянутой) в твердом состоянии.

Пункт 2.4. Заменить единицу измерения: Н/мм² на МПа.

Пункт 3.1. Заменить слова: «Проволока должна приниматься партиями» на «Проволоку принимают партиями»; после слов «документом о качестве» дополнить словами: «содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение проволоки;

результаты испытаний и режимы отжига столбиков;

массу нетто партии;

номер партии».

Пункт 3.5. Заменить слова: «должен отбираться один образец» на «отбирают один отрезок проволоки».

Пункт 3.6. Изложить в новой редакции: «3.6. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию».

Пункт 3.7. Исключить.

Пункт 4.1. Заменить слово: «проводится» на «проводят».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 4381—68 на ГОСТ 4381—80;

второй абзац изложить в новой редакции: «Измерение проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях в любых местах на расстоянии не менее 15 мм от концов отрезка проволоки. Длину проволоки измеряют линейкой по ГОСТ 427—75».

Пункт 4.4 изложить в новой редакции: «4.4. Испытание проволоки на растяжение проводят по ГОСТ 10446—80 на образцах с расчетной длиной 100 мм.

Для испытания на растяжение от каждого отобранного отрезка проволоки вырезают по одному образцу. Отбор проб для испытания на растяжение проводят по ГОСТ 24047—80».

Пункт 4.5. Второй абзац исключить.

Пункт 4.6 изложить в новой редакции: «4.6. Химический состав проволоки определяют на одном образце по ГОСТ 13938.0-78 — ГОСТ 13938.12-78; содержание кислорода определяют металлографическим способом по ГОСТ 13938.13—77.

Отбор и подготовку проб для определения химического состава проводят по ГОСТ 24231—80».

Раздел 5. Наименование после слова «маркировка» дополнить словом: «**транспортирование**».

Пункт 5.2 исключить.

Пункты 5.3—5.5 изложить в новой редакции: «5.3. Пучки проволоки должны быть завернуты в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569—79, ткань мешочную по ГОСТ 19298—73, ткань упаковочную по ГОСТ 5530—81 или другой материал по нормативно-технической документации, и обязаны проволокой диаметром не менее 1 мм по ГОСТ 3282—74 не менее чем в двух местах со скруткой проволоки не менее 5 витков и упакованы в деревянные ящики типа I или II по ГОСТ 2991—76 с плотной прокладкой из древесной стружки по ГОСТ 5244—79 или бумажной макулатуры.

Проволока, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, упаковывается в соответствии с требованиями ГОСТ 15846—79.

Масса грузового места не должна превышать 80 кг.

5.4. В каждый ящик или контейнер должен быть вложен упаковочный лист с указанием:

товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;

условного обозначения проволоки;

массы нетто партии;

номера партии.

5.5. Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Бойтся сырости».

Пункт 5.6 исключить.

Пункт 5.7 изложить в новой редакции: «5.7. Транспортирование проводится транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки груза, действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование проволоки железнодорожным транспортом проводится мелкими отправлениями.

Проволоку допускается транспортировать в контейнерах без упаковки в ящики».

Пункт 5.8. Заменить слово: «закрытых» на «крытых».

(ИУС № 6 1984 г.)