

Изменение № 3 ГОСТ 19571—74 Слюда дробленая. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.08.89 № 2539

Дата введения 01.03.90

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 96)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19571—74)

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Массовая доля остатка на сетке № 7, %, не более	1,0	По ГОСТ 19572—74
2. Массовая доля частиц, проходящих через сито № 016, %, не более	15,0	По ГОСТ 19572—74
3. Массовая доля песка крупностью более 0,5 мм, %, не более	1,0	По ГОСТ 19573—74
4. Массовая доля влаги, %, не более	2,0	По ГОСТ 26318.11—84

(Продолжение см. с. 97)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19571—74)

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. Испытания должны проводиться при температуре окружающей среды 13—35 °С и относительной влажности воздуха 45—75 %».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

(ИУС № 12 1989 г.)