

**Изменение № 3 ГОСТ 11826—77 Краски масляные и пентамасляные художественные. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 26.06.91 № 1039**

**Дата введения 01.01.92**

Под наименованием стандарта дополнить кодом: 23 3119.

Пункт 1.3. Таблицу 2 в части «Масляные краски» дополнить красками: (см. с. 114);

графа «Адгезия, мм, не менее». Исключить нормы в скобках; примечание 3 изложить в новой редакции: «3. Допускается до 01.01.96 изготовление красок в соответствии с нормами, указанными в скобках».

Пункт 3.2.2.1 изложить в новой редакции:

*«3.2.2.1. Аппаратура и материалы*

Цветоизмерительные приборы типа спектроколориметров «Радуга-2», «Спектротон», «Пульсар», ПТК «Колорист», компараторы цвета типа КЦ-2, позволяющие измерять координаты цвета XYZ при геометрии освещения и наблюдения диф/8° и источнике света С по ГОСТ 7721—89.

Образцы белой поверхности из молочного стекла МС-14 и МС-20 шпатель металлический».

Пункт 3.2.2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 7721—76 на ГОСТ 7721—89.

Пункт 3.9.1. Предпоследний абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 215—73».

Пункт 4.2. Подпункт е изложить в новой редакции: «е) артикул»;

подпункты и, м исключить;

последний абзац. Заменить слова: «номер преискуранта и порядковый номер по преискуранту» на «артикул»;

*(Продолжение см. с. 114)*

| Наименование краски  | Код ОКП         | Норма                                    |                                 |  |   |  |    |                       |
|----------------------|-----------------|--|---------------------------------|--|---|--|----|-----------------------|
|                      |                 | Светлостойкость и стойкость к пожелтению | Степень перетира, мкм, не более | Предельное напряжение сдвига при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , Па $\cdot 10^{-2}$ | Тягучесть при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , мм, не более | Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , сут, не более, до степени |    | Адгезия, мм, не менее |
|                      |                 |  |                                 |  |   | 1  | 5  |                       |
| Сажа газовая         | 23 3111 8800 09 | XX.                                      | 20                              | 5—12   | 10  | 7  | 13 | 45                    |
| Охра закарпатская    | 23 3119 9200 05 | xxx                                      | 35                              | 6—12   | 10  | 5  | 15 | 25                    |
| Закарпатская красная | 23 3119 9300 02 | xxx                                      | 35                              | 6—12   | 10  | 5  | 15 | 25                    |

дополнить абзацем: «При реализации красок в системе художественного фонда допускается на потребительной таре не указывать артикул».

(Продолжение см. с. 115)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11826—77)*

Пункт 4.6. Заменить ссылки: ГОСТ 2228—81 на ГОСТ 2228—86; ГОСТ 17308—85 на ГОСТ 17308—88.

Пункт 4.7. Заменить слова: «Боятся сырости» на «Беречь от влаги», «Осторожно, хрупкое» на «Хрупкое. Осторожно», «номер преискуранта на краску» на «артикул»; исключить слова: «наименование организации, в систему которой

*(Продолжение см. с. 116).*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11826—77)*

входит предприятие-изготовитель», «цена на тубу», «государственный Знак качества в случае его присвоения».

Пункт 6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88;

таблица 4. Заменить значения: 0,01/0,007 на 0,01/0,005; 0,1/0,03 на 0,05/0,01.

Пункт 6.5. Заменить ссылку: ГОСТ 12 4 003—80 на ГОСТ 12.4 013—85

(ИУС № 9 1991 г)

---