

Изменение № 2 ГОСТ 18179—72 Смазка ОКБ-122—7

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.07.83
№ 3239 срок введения установлен**

с 01.12.83

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 02 5432 0200.

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на смазку ОКБ-122—7, изготовленную загущением смеси полисилоксановой жидкости и нефтяного масла церезином и литиевым мылом и предназначенную для применения в шарикоподшипниках и других узлах трения в интервале температур от плюс 120 до минус 60 °С.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям высшей категории качества.

Смазка не токсична. Обозначение смазки по ГОСТ 23258—78 — ПТ-ЛИ4/12 КН4».

(Продолжение см. стр. 56)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18179—72)

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Приемка смазки производится партиями. Партией считается количество смазки массой до 130 кг однородной по своим показателям качества и сопровождаемой одним документом о качестве».

Пункт 2.2 исключить.

Пункты 2.3, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—69 на ГОСТ 2517—80.

Пункт 2.4. Первый абзац. Заменить слова: «из новой выборки» на «взятой из той же выборки»; второй абзац изложить в новой редакции: «Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию».

Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: «3.1. Пробы смазки ОКБ-122—7 отбирают по ГОСТ 2517—80. Масса объединенной пробы — 1,6 кг.

3.2. Для определения внешнего вида смазку наносят шпателем на пластинку размером 50×70×2 мм из стекла по ГОСТ 111—78 при помощи шаблона (внутренние размеры 35×35, толщина 2 мм) и просматривают невооруженным глазом в проходящем свете».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1510—70 на ГОСТ 1510—76.

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Изготовитель гарантирует соответствие смазки требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования».

Пункт 5.3 исключить.

(ИУС № 10 1983 г.)