

Группа Д81

Изменение № 2 ГОСТ 5105—82 Канистры стальные для горючего и масел. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 № 3758

Дата введения 01.02.88

Пункт 1.4. Заменить ссылку: СТ СЭВ 144—75 на ГОСТ 25347—82.

Пункт 2.15.3 дополнить абзацем: «Допускается одновременная окраска внутренней поверхности смесью грунта и эмали в соотношении 1:1,5».

Пункт 2.15.6. Заменить ссылку: ГОСТ 5100—73 на ГОСТ 5100—85.

Пункт 2.15.9. Второй абзац изложить в новой редакции: «прочность при прямом ударе, Н·см (кг·см), не менее . . . 392,0(40)».

Пункт 2.15.10 изложить в новой редакции: «2.15.10. Толщина внутреннего покрытия (после сушки) должна быть не менее 15 мкм, наружного — не менее 30 мкм».

(Продолжение см. с. 182)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5105—82)

Пункт 5.1 после слова «вместимость» дополнить словами: «в л».

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 20477—75 на ГОСТ 20477—86.

(ИУС № 1 1988 г.)