

Изменение № 4 ГОСТ 11383—75 Трубки медные и латунные тонкостенные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.08.88 № 2958

Дата введения 01.03.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 2.6 изложить в новой редакции: «2.6. Кривизна твердых трубок в отрезках на 1 м длины не должна превышать значений, указанных в табл. За.

(Продолжение см. с. 110)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11383—75)

Таблица 3а

мм

Размер трубок		Кривизна трубок на 1 м длины, не более
Наружный диаметр	Толщина стенки	
От 1,5 до 6 включ.	От 0,15 до 0,25 включ.	5
> 1,5 > 6 >	> 0,30 и выше	8
Св. 6	Все размеры	10

(Продолжение см. с. 111)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11383—75)

По требованию потребителя кривизна твердых трубок в отрезках на 1 м длины не должна превышать 3 мм».

Пункт 4.7. Заменить ссылку: ГОСТ 1652.0—77 на ГОСТ 1652.1—77.

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 5.1а. Заменить ссылку: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9078—84.

(ИУС № 12 1988 г.)