

Изменение № 4 ГОСТ 82—70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.10.87 № 3947

Дата введения 01.04.88

Пункт 2. Второй абзац изложить в новой редакции: «По требованию потребителя допускается изготовление широкополосного проката шириной 160, 170, 180, 190, 350, 440, 550, 580 и 710 мм».

Таблицу дополнить размерами:

Ширина, мм	Масса 1 м полосы в кг при толщине в мм						
	6	7	8	9	10	11	12
460	21,67	25,28	28,89	32,5	36,11	39,72	43,33
520	24,49	28,57	32,66	36,74	40,82	44,9	48,98

(Продолжение см. с. 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 82—70)

Продолжение

Ширина, мм	Масса 1 м полосы в кг при толщине в мм						
	14	16	18	20	22	25	28
460	50,55	57,78	65,0	72,22	79,44	90,28	101,11
520	57,15	65,31	73,48	81,64	89,8	102,05	114,30

Продолжение

Ширина, мм	Масса 1 м полосы в кг при толщине в мм							
	30	32	36	40	45	50	55	60
460	108,33	115,55	130,0	144,44	162,50	180,55	198,61	216,66
520	122,46	130,62	146,95	163,28	183,69	204,1	224,51	244,92

(ИУС № 1 1988 г.)