

к ГОСТ 24064—80 Мастики клеящие каучуковые. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 2.4 Пункт 4.7</p>	<p>типа ВЗ-1. Вязкость мастик на вискозиметре типа ВЗ-1 определяют по ГОСТ 8420—74 Диаметр сопла 5,4 мм</p>	<p>типа ВЗ-246. Вязкость мастик на вискозиметре типа ВЗ-246 определяют по ГОСТ 8420—74, при этом мастику разбавляют растворителем в соотношении по массе 4:1 (мастика: растворитель). В качестве растворителя применяется смесь бензин: этилацетат в соотношении 1:1.</p>

(ИУС № 5 1987 г.)