

Изменение № 1 ГОСТ 24638—85 Сверла алмазные кольцевые для железобетонных конструкций. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.12.90 № 3452

Дата введения 01.07.91

Вводную часть дополнить словами: «Требования стандарта в части разд. 1, 2, 5, 6 и п. 4.4 являются обязательными».

Пункт 1.1. Таблица 1. Марку сверла С1—1, относящуюся к ней область применения и сноску исключить.

Пункт 1.2. Пример условного обозначения. Заменить марки: С1—1 на С1—3 (2 раза); А3 на АРС 3 (2 раза).

Пункт 2.5. Таблицу 3 изложить в новой редакции

Таблица 3

Марка сверла	Материал алмазного слоя	Относительная концентрация алмазов
С1—2 С2—2	Смесь алмазного сырья ХУгр., а-2, (—1,0+0,5) или ХУгр., а-5, (—0,8+0,5) с порошками марок А3, А4, А5 (250/200; 315/250) Соотношение компонентов по массе должно быть 1:1	50
С1—3	Шлифпорошки марки АРС 3 зернистостей от 400/315 до 800/630 Допускается применение синтетических порошков других марок	75

(Продолжение см. с. 260)

Пункт 2.12. Таблица 4. Графу С1—1 исключить (2 раза).

Таблица 5. Головку изложить в новой редакции:

Марка сверла	Диаметр сверла, мм	Ресурс, м, не менее	Удельный расход алмазов карат/м, не более				Производительность, см/мин, не менее
			С1—2	С2—2	С1—2	С2—2	
		Смесь алмазного сырья ХУгр, а-2, (сито —1,0+0,5) с алмазными порошками А3, А4, А5 зернистостью 315/250, 250/200	Смесь алмазного сырья ХУгр, а-2, (сито —1,0+0,5) с алмазными порошками А3, А4, А5 зернистостью 315/250, 250/200		Смесь алмазного сырья ХУгр, а-5, (сито —0,8+0,5) с алмазными порошками А3, А4, А5 зернистостью 315/250, 250/200		Смесь алмазного сырья ХУгр, а-2, (сито —1,0+0,5) или алмазного сырья ХУгр, а-5, (сито —0,8+0,5) с алмазными порошками А3, А4, А5 зернистостью 315/250, 250/200
		Смесь алмазного сырья ХУгр, а-5, (сито —0,8+0,5) с алмазными порошками А3, А4, А5 зернистостью 315/250, 250/200	Смесь алмазных порошков А3, А4, А5 зернистостью 800/630, 630/500 с алмазными порошками А3, А4, А5 зернистостью 315/250, 250/200		Смесь алмазных порошков А3, А4, А5 зернистостью 800/630, 630/500 с алмазными порошками А3, А4, А5 зернистостью 315/250, 250/200		Смесь алмазных порошков А3, А4, А5 зернистостью 800/630, 630/500 с алмазными порошками А3, А4, А5 зернистостью 315/250, 250/200

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Если при приемочном контроле установлено несоответствие требованиям стандарта более чем по одному контролируемому показателю, то партию не принимают.

Если установлено несоответствие требованиям стандарта по одному из контролируемых показателей, то проводят повторный контроль на удвоенном количестве сверл.

При наличии дефектов в повторной выборке партию не принимают».

Пункт 5.6. Таблица 6. Головка. Заменить слово: «железобетона» на «бетона»; марку сверла С1—1 и относящиеся к ней показатели исключить.

Приложение. Головка таблицы. Марку сверла С1—1 исключить.

(ИУС № 4 1991 г.)