

**Изменение № 2 ГОСТ 3069—80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6×7 (1+6)+1о.с. Сортамент**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 22.11.91 № 1790**

**Дата введения 01.01.93**

Пункт 2. Третий, четвертый, седьмой абзацы изложить в новой редакции:  
«по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;

по виду покрытия поверхности проволоки в канате.

из проволоки без покрытия,

из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;

по способу свивки:

нераскручивающиеся — Н,

раскручивающиеся»;

дополнить абзацем: «по степени уравниваемости:

рихтованные — Р,

нерихтованные».

Примеры условных обозначений. Первый абзац после слова «нераскручивающийся» дополнить словом: «нерихтованный»;

второй абзац после слова «раскручивающийся» дополнить словом: «рихтованный».

Пункт 3. Таблица. Исключить маркировочные группы 2260 (230), 2350 (240) и все относящиеся к ним нормы;

*(Продолжение см. с. 68)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 3069—80)

маркировочная группа  $1470 \text{ Н/мм}^2$  ( $150 \text{ кгс/мм}^2$ ) и  $1570 \text{ Н/мм}^2$  ( $160 \text{ кгс/мм}^2$ ).  
**Исключить жирную линию;**

маркировочная группа  $1670 \text{ Н/мм}^2$  ( $170 \text{ кгс/мм}^2$ ). Перенести жирную линию под значения  $379500 \text{ Н}$  и  $337500 \text{ Н}$ ;

маркировочная группа  $1770 \text{ Н/мм}^2$  ( $180 \text{ кгс/мм}^2$ ). Перенести жирную линию под значения  $289000 \text{ Н}$  и  $251000 \text{ Н}$ ;

маркировочная группа  $1960 \text{ Н/мм}^2$  ( $200 \text{ кгс/мм}^2$ ). Перенести жирную линию под значения  $80350 \text{ Н}$  и  $69050 \text{ Н}$ ;

примечание 1 изложить в новой редакции: «1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами  $27,0$  и  $29,0$  мм маркировочной группы  $1470 \text{ Н/мм}^2$  ( $150 \text{ кгс/мм}^2$ ),  $19,5$ — $29,0$  мм маркировочной группы  $1570 \text{ Н/мм}^2$  ( $160 \text{ кгс/мм}^2$ ),  $19,5$ — $25,5$  мм маркировочной группы  $1670 \text{ Н/мм}^2$  ( $170 \text{ кгс/мм}^2$ ),  $13,5$ — $21,0$  мм маркировочной группы  $1770 \text{ Н/мм}^2$  ( $180 \text{ кгс/мм}^2$ ),  $7,8$ — $10,5$  мм маркировочной группы  $1960 \text{ Н/мм}^2$  ( $200 \text{ кгс/мм}^2$ ) изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки».

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 3241—80 на ГОСТ 3241—91.

(ИУС № 2 1992 г.)