

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ГОССТРОЙ СССР/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 101-2

**СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ
СПЛОШНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ
БЕЗ ПОПЕРЕЧНОГО АРМИРОВАНИЯ СТВОЛА**

Выпуск 2

Рабочие чертежи свай длиной 10, 11 и 12 м
со стержневой проволочной и прядевой
продольной арматурой располагаемой
в центре сечения свай

11946

Тиражировано Свердловским филиалом ЦИТИ
620062 г.Свердловск К-62 ул. Генеральская, За
Заказ 3042 Тираж 310 Цена 0 - 57
Инв. №1946 1973 г.
333

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ГОССТРОЙ СССР/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1011-2

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ
СПЛОШНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ
БЕЗ ПОПЕРЕЧНОГО АРМИРОВАНИЯ СТВОЛА

Выпуск 2

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ СВАЙ ДЛИНОЙ 10, 11 И 12 М
СО СТЕРЖНЕВОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ И ПРЯДЕВОЙ
ПРОДОЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ
В ЦЕНТРЕ СЕЧЕНИЯ СВАЙ

РАЗРАБОТАНЫ:
ГПИ "ФУНДАМЕНТ-ПРОЕКТ"
Минмонтажспецстрой СССР
с участием
ЭКБ ЦНИИСК, "НИИОСП",
"НИИЖБ" Госстроя СССР
Пермского Политехнического
института и НИИ промстрой

Одобрен для применения при
проектировании и в строительстве
письмом отдела типового
проектирования и организации
проектно-изыскательских работ
Госстроя СССР от 9/VIII-72 г.
2/3 № 494

Наименование чертежейЛист. Стр.

<i>Содержание альбома</i>	2
<i>Пояснительная записка</i>	
1. Общие положения. 2. Назначение и область применения	3
3. Сортамент	4
4. Основные расчетные положения. 5. Технические требования	5-6
6. Контроль качества свай и методы их испытаний	7
7. Маркировка, паспортизация, хранение, транспортирование и засыпка свай	8
<i>Подгруппа для подбора свай</i>	9
Свай марок СЧ10-30, СЧ11-30, СЧ12-30	1 10
Свай марок СЧ ₁ 10-30, СЧ ₁ 11-30	2 11
Свай марок СЧ ₁₀ 10-30; СЧ ₁₀ 11-30; СЧ ₁₀ 12-30	3 12
Свай марок СЧ ₁ 10-30; СЧ ₁ 11-30; СЧ ₁ 12-30	4 13
Узлы „А”, „Б”, „В”. Арматурные изделия С-1, П-1, П-2, С ₁ -1, С ₁ -2, Ш-1	5 14
<i>Примечание</i> Графики для изображения свай без параллельного ориентирования ствола сеч. 30×30 см по прочности и бороздованию проекции на винцентрическое сечение от элс.	
плоскостноизометрических нагрузок	
Принцип построения эпюроитов и порядок подбора сечения свай	
График 1. Для свай с арматурой класса А-II. График 2. Для свай с арматурой класса А-I	15
График 3. Для свай с арматурой класса ВР-II. График 4. Для свай с арматурой класса П-7	16

TK	Свай длиной 10, 11 и 12 м со стержневой, профильной и проплавкой продольной арматурой, расположенной в центре сечения свай	Серия 1.011-2
1972	<i>Содержание альбома</i>	
	Формат листа 2 —	

Пояснительная записка

1. Общие положения.

1.1. В настоящем альбоме разработаны рабочие чертежи железобетонных предварительно напряженных свай из обратного сечения длиной 10, 11 и 12 м без поперечного армирования ствола с продольной арматурой, расположенной в центре сечения свай. Армирование свай выполнено в 4х вариантах с применением стержневой арматуры класса А-III, стержневой термической упрочненной арматуры класса А-У, высокопрочной проволоки класса Вр-Г и семипроволочных пределов класса П-7 по авторскому свидетельству № 200500.

1.2. В обозначении марки свай буквы означают ее конструктивное наименование (С - свая, Ч - с центральным армированием без поперечной арматуры, без индекса со стержневой арматурой класса А-III, с индексом "Т" - термической упрочненной арматурой класса А-У, с индексом "Пр" - с арматурой из высокопрочной проволоки, с индексом "П" - с арматурой из семипроволочных пределов), первая цифра - длину свай в метрах, цифра после тире - сторону поперечного сечения свай в сантиметрах.

2. Назначение и область применения.

2.1. Свай по настоящим чертежам предназначены для свайных фундаментов зданий, промышленных и сельскохозяйственных зданий с погружением в следующие грунты:

- а) пески средней плотности и рыхлые;
- б) супеси пластичные и текучие ($B>0$ и $B>1$);
- в) суглинки и глины тяжелопластичные ($0.25 < \theta < 0.5$), тяжелопластичные ($0.5 < \theta < 0.75$), текучепластичные ($0.75 < \theta < 1$) и текучие ($B>1$).

Погружение нижних концов свай допускается на все виды грунтов, за исключением скальных и крупнообломочных.

Примечание:

Номенклатура грунтов дана по СНиП II-Б.1-62* "Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования".

2.2. Конструкции свай по настоящим чертежам разрешается применять во всех случаях, за исключением:

- а) районов вечной мерзлоты;
- б) районов с сейсмичностью более 6 баллов;
- в) для зданий, в которых сваи выступают над поверхностью грунта, за исключением тех случаев, когда сваи расположены внутри помещения с положительными расчетными температурами и выступают над поверхностью грунта на высоту не более 2-х метров;
- г) для зданий, от которых на сваи могут быть переданы распространяющие усилия;
- д) в качестве опор и стоек зданий под технологические трубопроводы.

2.3. Погружение свай может быть осуществлено забивкой молотами или бобовым приемом. Погружение свай с помощью вибраторов не допускается. Выполнение отклонения от проектного положения свай в плане принимают по СНиП II-Б.6-62*


2.4. Погружение свай в мерзлый слой грунта (сезонно-промерзающий), следует проводить с ледорубящей свечкой на глубину мерзлого слоя.

TK	Свай длиной 10, 11 и 12 м, со стержневой, проволочной и пределовой продольной арматурой, расположенной в центре сечения свай.	Серия 1.011-2
1972	Пояснительная записка 1. Общие положения. 2. Назначение и область применения.	Выпуск 1/ст

2.5. При наличии армосвязных зонгиотовых балок мероприятие по антипараллельной защите железобетонных саней предполагают с соответствием с Указаниями по проектированию антипараллельной защиты спиритаповных конструкций СН 222-67 (таблицы 3 и 9)

Таблица 1

Наименование отклонений	Допустимое отклонение mm.
1. По длине прямолинейной части саней	± 30
2. По развернутому поперечному сечению саней	+ 5
3. По длине якоря саней	± 10
4. По смещению якоря саней от центра поперечного сечения	10
5. По наибольшему сечению /стороне боекутности или вспомогательности/.	10
6. По расположению от центра подъемных пальцев до конца саней.	± 50
7. По смещению положения подъемных пальцев от продольной оси саней	20
8. По смещению продольной арматурой от проектного положения	± 3
9. По поклону плоскости верхней торцевой грани к плоскости, перпендикулярной оси саней	установка 1%



черт. 1

3.2. Допустимые отклонения от размеров саней, их фрагментов, проектного положения, арматуры и расположения подъемных пальцев не должны превышать величин, указанных в таблице 1

TK	Сань длиной 10, 16 и 18 м со спиритапами продольной и поперечной продольной арматурой расположены в центре сечения саней	Серия 1.012-2
1972	Пояснительная записка Сортамент.	Внешний лист 2 -

4 Основные расчетные положения.

4.1. Свойства предупреждающими рабочими нормами, рассчитанными по прочности и образованию трещин от собственного веса при подъеме сбоя на погоризонтную точку, расположенную на расстоянии $\frac{L}{2}$, равном 0,294 ее длины от торца (черт. 1).

4.2. Расчет по прочности и образованию трещин произведен в соответствии со СНиП II-8.1-62 "Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования".

4.3. При расчете свойств принимаются следующие положения:

а) величина конструируемого напряжения арматуры согласно СНиП II-8.1-62 "Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования", принятая равной:

R_a'' - для сбоя со стержневой арматурой класса А-II
 $0,8 R_a''$ - для сбоя со стержневой термической упрочненной арматурой класса Ат-І

$0,75 R_a''$ - для сбоя с продольной и поперечной арматурой

б) Потери предварительного напряжения от температурного удлинения при пропаривании принятые равными 800 пар

4.4. Свойства должны быть проверены по прочности и образованию трещин на изгибу, вызывающие при эксплуатации здания (горизонтальные изгибы, нормальные силы и изгибающие моменты и т. п. см. приложение)

5. Технические требования.

5.1. При изготавлении свойств следует руководствоваться следующими надежностивыми документами:

ГОСТ 13015-67 "Изделия железобетонные и бетонные. Общие технические требования."

СНиП II-8.3-62 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Правила производства и приемки монтажных работ."

СНиП II-8.1-62 "Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования."

СНиП II-8.5-62 "Железобетонные изделия. Общие условия."

СНиП II-8.6.1-62 "Железобетонные изделия для зданий."

СНиП II-8.5.2-62 "Железобетонные изделия для сооружений."

СНиП II-8.4-62 "Арматура для железобетонных конструкций."

СНиП III-9.2-62 "Индустриализация строительства.

Основные положения.

Указания по назначению режимов тепловой обработки предварительно напряженных конструкций, изготавляемых по стендовой технологии Госстройиздат 1954 г.

"Руководство по применению сортаментных пакетов и пакетов в предварительно напряженных железобетонных конструкциях."

5.2. Свойства должны изготавливаться из такового бетона марки по прочности не ниже "300"

Для свой с продольной арматурой класса П-Ч со стержневой термической упрочненной арматурой диаметром 22 мм. класса Ат-І марка бетона по прочности на сжатие принятая равной "300" по согласованию с институтом НИИСБ Госстроя СССР.

5.3. Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже М40-50.

ТК	Свой длиной 10, 11 и 12 м со стержневой, продольной и поперечной предварительной арматурой расположенной в центре сечения свой	Серия 1.011-2
1972	4. Основные расчетные положения. 5. Технические требования	Выпуск лист 2 —

5.4. Бетон свай должен соответствовать предъявляемым требованиям СНиП II-8.8-68 „Бетонные и неорганические бетонные и заполнители свай, должны обеспечивать получение бетона заданные нормами предъявляемыми ЕН4 Р3-В 1-68 „Бетонные сваи для фундаментов в растворах“ и СНиП II-8.8-69 „Заполнители для бетонов и растворов“ и СНиП II-8.8-69 „Заполнители для бетонов и растворов“ неорганические и добавки для бетонов и растворов“.

5.5. Материалы, применяемые для приготовления бетона свай, должны обеспечивать получение бетона заданные нормами предъявляемыми ЕН4 Р3-В 1-68 „Бетонные сваи для фундаментов в растворах“ и СНиП II-8.8-69 „Заполнители для бетонов и растворов“, неорганические и добавки для бетонов и растворов“.

5.6. Крупноблочный заполнитель должен быть размерами не более 40 мм. для свай со стержневой и продольной арматурой классов А-Л, Ат-У и П-7 и не более 80 мм для свай с проволочной арматурой класса Вр-5.

Применение щебня в качестве пружинного заполнителя не допускается.

5.7. Рабочая предельная напряженная арматура принята:

а) стержневая - из арматурной стали класса А-Л по ГОСТ 5781-81.*

б) стержневая - из арматурной стали класса Ат-7 по ГОСТ 10884-64

в) из бессталичной проволоки периодического профиля класса Вр-5 по ГОСТ 6480-83.

г) из свинцовой проволочки класса П-7 по ГОСТ 13810-88

5.8. Стыки в сваи и спираль в торце должны состоять из хомутований стальной проволоки класса В-7 по ГОСТ 6787-53, подъемные петли и штыри для фиксации мест строповки из стальной проволоки класса А-7 по ГОСТ 5781-61.*

5.9. Армирование свай должно соответствовать поставленным чертежам. При отсутствии арматуры, указанной в чертежах, допускается ее замена при след-

ующими с институтом, "Уралмашстройпроект" и "НИИСК".

5.10. Напряжение арматуры предусмотрено механическим способом.

5.11. величина напряжения усилена на 10% на каждое напряжение арматуры должен быть обеспечен понижающий за величиной усилия напряжения. Уменьшение усилия напряжения против установленного на чертежах не допускается.

5.12. Отпуск напряжения арматуры следует производить равномерно, постепенно повышая силу обжатия бетона.

5.13. При отпуске напряжения прочность бетона должна быть не менее 200 кг/см².

5.14. После отпуска напряжения пониже напряженной арматуры со стороны головной части торца сваи и остирия срезать заподлицо с бетоном (в торце заподлицо с дном выемки) торец остирия сваи с продольной арматурой покрыть цементным раствором состава 1:3.

5.15. Прочность бетона свай в момент их отгрузки с заводом-изготовителем должна быть не ниже проектной.

5.16. Наружная поверхность свай должна быть сплошной. Опоры, ротации и наплавки бетона в торце свай не допускаются. Но наружных бетонных побораживаний сваи допускаются местные неровности и блединки сплошной не более 5мм наплавки бетона блескостью не более 10мм.

TK	Сваи длиной 10,11 и 12м со стержневой, проволочной и продольной арматурой, расположенной в центре сечения сваи	Серия предельной арматурой, расположенной в центре сечения сваи
	Поясничная запись	выпуст. лист
1972	б. Технические требования	2 -

5.17. Свай предъявляются и приемке партии. В каждой партии должны быть свои одной партии, изготовленные из материалов одного поставщика и по одной технологии.

Размер партии установлен для 100 штук. Количество свай менее 100 штук, но более 50, считается отдельной партией; количество свай менее 50 штук считается с принадлежной партией.

5.18. Готовые сваи должны быть принятыми отдельной технологической проверкой.

6. Контроль качества свай и методы их испытаний.

6.1. Для контрольной проверки качества свай и соответствия их требованиям к настоящим рабочим чертежам должны применяться правила отбора образцов и методы испытаний, указанные ниже.

6.2. При контрольной проверке от каждой партии свай отбирают образцы в следующем количестве для проверки размеров и внешнего вида свай - 5% от партии, но не менее 5 шт.; для испытания на прочностную способность - 2 шт.

6.3. Размеры свай проверяют измерительными инструментами с точностью до 1 мм. Внешний вид свай проверяют оголотром.

6.4. Испытание свай определяют измерением величины зазора между наконечником пробылокой и поверхностью сваи.

6.5. Положение центра отсечки сваи относительно ее проверяют измерением расстояния между отсечкой и стальной линией постинстали или узелками, расположенным с лицевой стороны струбцины в нижней прочночной части сваи.

6.6. Отклонение торцевой поверхности сваи от перпендикуляра к ее оси (отклонение от горизонтального) проверяют


с помощью обнаженного стволного зондирования путем измерения угла между торцом сваи и обнаженной пуллерно распределенными бороздками гранями.

6.7. При получении неудовлетворительных результатов проверки жестко для каждого из перечисленных выше показателей производят повторную проверку на обнаженном участке образцов, взятых из этой же партии свай. Если при повторной проверке отклонение, то проверка подлежит все сваи данной партии поштучно.

6.8. Прочность бетона свай определяют по ГОСТ 10190-87, при этом среднее значение бетонной прочности бетона образцов, изготовленных с данной партией свай, в меньшую сторону от заданной марки допускается не более, чем на 10%.

6.9. Морозостойкость бетона свай определяют по ГОСТ 10060-82.

6.10. Испытание свай на трещиностойкость производится путем удалки их на две отверстия по схеме, показанной на чертеже 2.



Черт.2.

После удалки испытуемой сваи на две отверстия производится измерение высоты отверстий от бороздкой плоскости над отверстиями.

При уменьшении высоты отверстий не должно быть. Если при этом повторяется трещин не более 0,5%. Если при повторном испытании обнаружено уменьшение прочности свай, то испытание производится на трещиностойкость подтверждается все сваи данной партии.

TK	Свай диаметром 100 и 120 со сплошной, проб. головкой и продевкой, предварительно оголоткой рабочим способом в центре сечения сваи	Серия 1011-2
1972	Пасынковская залата 6. Контроль качества свай и методы их испытаний	Выпуск листа 2 —

7. Маркировка, посторонизация, хранение, транспортирование и заливка сваи

7.1 На торце каждой сваи должны быть нанесены неизменяемой краской марки сваи и дата изготавления, а также вес сваи.

7.2 Каждая партия сваи, поставленная заводом-изготовителем, должна сопровождаться паспортом, в котором упоминается:

- а) наименование министерства или ведомства, в систему которого входит завод-изготовитель;
- б) наименование завода-изготовителя и его адрес;
- в) номер паспорта (партии сваи);
- г) дата составления паспорта;
- д) марка сваи;
- е) количество сваи в партии;
- ж) дата изготавления и номер партии отгруженной бригаде;
- з) отпускная прочность бетона сваи и цемента, на который изготавлен бетон;
- и) характеристика бетона сваи по Мр-трансстойности;
- к) результаты испытания сваи на прочностестойкость;
- л) номер настоящей серии.

Примечания: 1 Паспорт и соответствующая ему партия сваи должны иметь один и тот же номер.
2 Паспорт должен быть подписан начальником или другим ответственным представителем завода-изготовителя.

7.3. Сваи должны храниться, расштабливанием по маркам в штабелях в горизонтальном положении, опираясь в одну сторону.

Между горизонтальными рядами сваи должны быть установлены деревянные прокладки, расположенные между подземными петлями, не более 10 см от них.

Для сохранения подземных петель таличина прокладок должна быть не less than 2 см. Две винты петель. Прокладки всех рядов сваи, лежащих выше, должны быть расположены строго по вертикали, одна над другой. Винты штобеля должны быть не более 10 см.

7.4. Погрузка сваи на транспортные средства и их разгрузка должны производиться за подземные петли.

При погрузке сваи на транспортные средства их следует уложить винтами на специальные прокладки, расположенные строго по вертикали, не более 10 см от петель.

7.5. Переваливание сваи вагоном запрещается.

При склонированной поверхности площадки допускается подъемование сваи к полу на расстояние не более 6 метров.

7.6. Все операции, связанные с погрузкой и разгрузкой сваи, а также с перевозкой их из горизонтального положения в вертикальное, должны производиться плавно, без рывков и ударов и с соблюдением мер, исключающих возможность повреждения.

7.7 Подъем сваи на палер следует производить захватом на удлинитель у штыря. Расстояние от торца сваи до штыря (L), указано на чертежах сваи.

Подъем сваи на палер за штырь и за верхнюю подземную петлю запрещается.

7.8. Заливка сваи должна производиться с применением деревянных прокладок в ноггебаните в соответствии со СНиП III-Б. 6-62*

TK	Сваи длиной 10, 11 и 12м со спиральной, продольной и продольной прокладкой арматурой расположенной в центре сечения сваи	Серия 1.011-2
1872	7. Маркировка, посторонизация, хранение, транспортирование и заливка сваи.	Выпуск №2


таблица №2

№ п/п	Основные размеры сваи			Марка свай	Расстояние от торца сваи		Продольная арматура свай	Расход материалов на сваю			Расход стальной арматуры на 1 м ³ бетона кг/м ³	Строй. надса сваи т
	Длина мм.	Сторона сегмента мм.	Ширина острия мм.		Do петли с. мм.	Do штыря с. мм.		Марка бетона	м ³	Арматура кв.		
1	10000	300	220	СУ10-30	2000	2900	1φ20АГ	300	0.91	33.17	3645	2.28
2	11000	300	220	СУ11-30	2200	3200	1φ22АГ	300	1.0	4145	41.4	2.50
3	12000	300	220	СУ12-30	2500	3500	1φ28АГ	300	1.09	67.04	61.5	2.72
4	10000	300	220	СУ10-30	2000	2900	1φ18АГ	300	0.91	28.89	31.8	2.28
5	11000	300	220	СУ11-30	2200	3200	1φ22АГ	300	1.00	4145	41.4	2.50
6	10000	300	220	СУпр10-30	2000	2900	9φ58р	300	0.91	22.49	24.7	2.28
7	11000	300	220	СУпр11-30	2200	3200	10φ58р	300	1.00	25.60	25.6	2.50
8	12000	300	220	СУпр12-30	2500	3500	12φ58р	300	1.09	30.90	28.35	2.72
9	10000	300	220	СУп10-30	2000	2900	2φ12П7	300	0.91	22.49	24.7	2.28
10	11000	300	220	СУп11-30	2200	3200	2φ12П7	300	1.00	29.89	23.9	2.50
11	12000	300	220	СУп12-30	2500	3500	2φ15П7	300	1.09	35.32	32.4	2.72


TK
1972

Свай длиной 10, 11 и 12 м со стержневой продольной арматурой, расположенной в центре сегмента сваи.

Серия 1.011-2	выпуск/лист 2 -
Таблица для подбора сваи	



3-3




Спецификация предварительной арматуры							
Марка смеси	Эскиз стержней	Ф	Длина шт.	Нар. шт.	Общая длина м.	Масса стержня на 1 шт.	Условие напряжения
СУ 10-30	10220	Ф20РЛ	10220	1	10.22	25.20	18.85
СУ 11-30	11220	Ф22РЛ	11220	1	11.22	33.48	22.80
СУ 12-30	12220	Ф28РЛ	12220	1	12.22	59.07	36.95

Марка смеси	Длина смеси L мм.	Место стро- ительства при пра- виль- ном по- зи- ции	Место стро- ительства при по- зи- ции	Продоль- ная ар- матура из сталь- ных изде- лий	Расход материалов на смесь		Бетонное поле арма- туры на 1 м ³ бетона	Масса стержня на 1 м ³ бетона		
					Арматурный кг.					
					Стреловидной класса Р-Л ГОСТ 5781-61 5781-61 φ14	Стреловидной класса А-Л ГОСТ 5781-61 ГОСТ 6127-53 +5				
СУ 10-30	10000	2000	2900		Ф20РЛ	1	25.20			
					Р-1	2	—	5.89		
					Ш-1	1	0.40	33.17		
					С-1	8	—	300		
					СП-2	1	—	0.91		
								36.45		
СУ 11-30	11000	2200	3200		Ф22РЛ	1	32.48			
					Р-1	2	—	5.69		
					Ш-1	1	0.40	44.45		
					С-1	8	—	300		
					СП-2	1	—	0.25		
								44.45		
СУ 12-30	12000	2500	3500		Ф28РЛ	1	59.07			
					Р-1	2	—	5.89		
					Ш-1	1	0.40	67.04		
					С-1	8	—	300		
					СП-2	1	—	0.25		
								67.04		

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Предварительное напряжение арматуры производится до бетонных 6000 кг/см²
- Используются стержни арматуры производящие при пускабельной прочности бетона не менее 200 кг/см²
- Узлы "А", "Б", "В" арматурные из стальных изде-лий Р-1, Ш-1, С-1, СП-2 см. лист 5.
- Подъемные погрузочные устройства для фиксации местоположения штырей сп-2 производят барабанные приводы и предварительной арматурой сечения смеси.

ТК нр арматурой расположенной в центре сечения смеси	Смеси диаметром 20, 11 и 12 м со стреловидной, прямолинейной и предварительной продольной арматурой расположенной в центре сечения смеси	Серия 1.01-2	
		Бетон м3	1
1972	Смеси марок СУ 10-30, СУ 11-30, СУ 12-30 со стреловидной арматурой класса А-Л	2	1



Спецификация продольной арматуры



Марка сваи	Эксплуатационный класс	Ф	Длина, м	Кол-во шт	Общая масса, кг	Масса сварки, кг	Усилие на сжатие, т
СУг10-30	10220	Ф18М7	10220	1	10.22	2042	16.29
СУг11-30	11220	Ф22М7	11220	1	11.22	3348	24.33

Марка сваи	Длина сваи, м	Место строительства при транспортировке	Место строительства при постановке на ковш крана	Продольная арматура и/или марка арматурных изделий	Калибр класса стальной арматуры	Расход материалов на сваю				Расход арматуры на 1 м ³ бетона	Справка о массе свайного бетона		
						Бетоноз							
						Всего	Марка	Объем	М2				
СУг10-30	10000	2000	2900	Стальной Стержневой	Продольной	2.28	5.69	2839	300	0.91	31.2		
				Стальной Стержневой	Продольной								
				ВОСТ 10884-64	вост 5781-81								
				Ф18М7	Ф14	на марки	на сваю	на марки	на сваю	арматуры	свайного бетона		
				1	20.42								
				П-1	—	—	1.88	—	—				
СУг11-30	11000	2200	3200	Стальной Стержневой	Продольной	2.28	5.69	4145	300	1.00	41.4		
				Стальной Стержневой	Продольной								
				ВОСТ 10884-64	вост 5781-81	на марки	на сваю	на марки	на сваю	арматуры	свайного бетона		
				Ф22М7	Ф5								
				1	39.48								
				П-1	—	—	1.88	—	—				

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Предварительное напряжение арматуры производится до вязкости 600 кг/мм².
2. Отпуск напряжения арматуры производится при кубиковой прочности бетона не менее 200 кг/см².
3. Узлы А, Б, В, арматурные изделия П-1, Ш-1, Сп-2 см. лист 5.
4. Подземные петли П-1, штыри для фиксации места строповки Ш-1 и спираль Сп-2 привязать вязальной проволокой к продольной арматуре сваи.

TK	Сваи диаметром 10, 11 и 12 ж. со стержневой продольной и предварительной продольной арматурой расположенной в центре сечения сваи.	Серия 1.011-2
1972	Сваи марок СУг-10-30; СУг-11-30 со стержневой термически упрочненной арматурой класса АГ-2	Выпуск лист 2 2




Марка свай	Длина свай	Место стро- ительства при монтаже	Место стро- ительства при по- данье на погру- жение нормат- ных изде- лий	Предель- ная ар- матурная износостой- чивость при по- данье изде- лия	Коли- чество плюсса № гост 9480-63	Расход материалов на сваю				Годо- вые расходы арматуры на 1 сваю
						Арматурный плюсса № гост 5787-61 на марки	Стержневой плюсса № гост 5787-59 на свято	Проволочный плюсса № гост 6197-59 на марки	бетона	
СЧпр10-30	10000	2000	2.900	450р II	9	14.16	—	—	—	8.84 22.49 300 0.91 24.7 2.28
				П-2	2	—	2.08	—	—	
				Ш-1	1	—	0.40	2.48	—	
				С-1	8	—	—	—	5.44	
				Сп-1	1	—	—	—	0.40	
СЧпр11-30	11000	2200	3.200	450р II	10	17.28	—	—	—	5.84 25.60 300 1.00 25.6 2.50
				П-2	2	—	2.08	2.48	—	
				Ш-1	1	—	0.40	—	—	
				С-1	8	—	—	—	5.44	
				Сп-1	1	—	—	—	0.40	
СЧпр12-30	12000	2500	3.500	450р II	12	22.58	—	—	—	5.84 30.90 300 1.09 28.35 2.72
				П-2	2	—	2.08	2.48	—	
				Ш-1	1	—	0.40	—	—	
				С-1	8	—	—	—	5.44	
				Сп-1	1	—	—	—	0.40	

Примечания:

- Предварительное напряжение арматуры производится до величине 12000 кн/см²
- Отпуск напряжения арматуры производится при пускоточном прочности бетона не менее 2000 кн/см²
- Узлы А', Б', В' с арматурой изделите П-2, Ш-1, С-1, Сп-1 лист 5
- Подъемные петли П-2 штампир для фиксации места спиральной Ш-1 и спираль Сп-1 при взятии базовой проволокой к предельной арматуре свай.

TK	Свай диаметром 10, 11, 12 м. со стержневой, проволочной и предельной предельной арматурой расстоянием в центре сечения свай	Серия	
		1.011-2	Базисный лист
1972	Свай марки СЧпр10-30; СЧпр11-30; СЧпр12-30 с арматурой из винтовой проволоки плюсса Вр II	2	3

1-12-23-3




Спецификация предварительной арматуры

Марка сбви	Эскиз пряди	Ф	Длина кал.	Общая длина	Масса предв. арм. сбви	Укупне вагажене предв. арм. сбви
мм.	мм.	шт.	м.	кг.	тн.	тн.
СУП 10-30	10220	Ф12Л7	10220	2	20.44	14.37
СУП 11-30	11220	Ф12Л7	11220	2	22.44	15.77
СУП 12-30	12220	Ф15Л7	12220	2	24.44	17.20



Марка сбви	Длина сбви	Место стро-лобки при трещине	Место стро-лобки при падении на тяжелую машины	Грабель-ная ар-матура из сталь-ной проволоки	Коэф-фициент	Расход материалов на сбви					Расход сбви				
						Р Р М А Т У Р Ъ К Р.		Б е т о н а							
						Семипров. прядей	Стрекозеной класса А-1. ГОСТ 8721-81 ф14	Продольной класса В-1 ГОСТ 6527-58	Ф5	Всего арматуры	Мар-ка				
СУП 10-30	10000	2000	2900	Ф12Л7	2	14.37	—	—	—	5.84	22.49	300	0.91	24.7	2.28
						П-1	2	—	1.88	—	—	—	—	—	—
						Ш-1	1	—	0.40	—	—	—	—	—	—
						С-1	8	—	—	—	5.44	—	—	—	—
						Сп-1	1	—	—	0.40	—	—	—	—	—
СУП 11-30	11000	2200	3200	Ф12Л7	2	15.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						П-1	2	—	1.88	—	—	—	—	—	—
						Ш-1	1	—	0.40	—	—	—	—	—	—
						С-1	8	—	—	—	5.44	—	—	—	—
						Сп-1	1	—	—	0.40	—	—	—	—	—
СУП 12-30	12000	2600	3500	Ф15Л7	2	17.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						П-1	2	—	1.88	—	—	—	—	—	—
						Ш-1	1	—	0.40	—	—	—	—	—	—
						С-1	8	—	—	—	5.44	—	—	—	—
						Сп-1	1	—	—	0.40	—	—	—	—	—

1. Предварительное напряжение арматурой производимое до вспомогательного опускания арматуры производимое при публикации прочности сбви
 2. Опуск арматуры производимый при публикации прочности сбви
 3. Узел А, Б, В арматурные изображения П-1; Ш-1; С-1; Сп-1 сн. лист б.
 4. Подложившиеся патчи П-1 штуками для симметрического строения прядей Ш-1 и спиралью Сп-1 производят дальнейшее производство предварительной арматуры сбви.


TK	Сбви длиной 10, 11 и 12 м. с симметрической, продольной и поперечной предварительной арматурой расположенной в центре сечения сбви	Серия 1.011-2
1972	Сбви марок СУП 10-30; СУП 11-30; СУП 12-30 с арматурой из семипроволочного прядей класса П-1	Материал 2

Узел "А"

1-1

Секции С-1 после изгибовления
СОВНИЧЕ

2-2

Спецификация арматурных изделий

Наименование изделия	Эскиз	Номер	Φ	длина мм	диаметр шаг	Общая длина изд.	Масса стержня кг	Масса жарких
Подём- наз петля П-1			Ф14Р1	784	1	0.77	0.94	0.94
Подём- наз петля П-2			Ф14Р1	857	1	0.86	1.04	1.04
Секция С-1		1	Ф5Р1	450	6	2.70	0.42	0.68
		2	Ф5Р1	285	6	1.71	0.26	
Спираль Сп-1			Ф5Р1	2592	1	2.59	0.40	0.40
Штырь Ш-1			Ф14Р1	360	1	0.36	0.4	0.4
Спираль Сп-2			Ф5Р1	1620	1	1.62	0.25	0.25

ПРИМЕЧАНИЯ:

Сварку арматурных каркасов производить в соответствии с. Установками за сварку соединений арматуры закладными деталями железобетонных конструкций "СН 398-69.

ТК	Секции длиной 10, 11 и 12 см с верхней продольной и продольной арматурой расположенной в центре сечения СБСИ.	Серия 1.019-2
1972	Узлы "А"; "Б"; "С". Арматурные изделия С-1; П-1; П-2; Сп-1; Сп-2 и Ш-1	Выпуск листов 2 5

Приложение.

Графики для проверки свай без поперечного армирования ствола сечением 30x30 см по прогнозы и образование трещин на внешненеинное сжатие от эксплуатационных нагрузок.

А. Принцип построения графиков.

1. Графики для проверки свай без поперечного армирования ствола сечением 30x30 см. по прогнозы и образование трещин на внешненеинное сжатие от эксплуатационных нагрузок. M_i, N представлены на листах б и 7.



Принятые обозначения: M - изгибающий момент и N - нормальная сила, передаваемые на сваю при эксплуатации сооружений.

2. Графики построены в предположении, что свая по всей длине находится в грунте и квафффициент продольного изгиба сваи равен единице.

3. На графиках изображена зависимость между M и N для свай сечением 30x30 см, армирование которых приведено в настоящем альбоме и в альбоме типовых конструкций серии 1.011-2 выпуск 1.

Эта зависимость установлена при расчете свай по прогнозы и образованию трещин.

Восходящие участки прямых соответствуют расчету на внешненеинное сжатие при относительно больших эксцентриситетах-сдвигах.



TK	Свайами диаметром 10, 11 и 12 м. со стержневой проволожкой и прядью из волнистой арматурой, расстоянием между стержнями свай	Серия 1.011-2
1972	График 1. Для свай с арматурой класса А-ІІ График 2. Для свай с арматурой класса А-ІІ-І	Выпуск 2 Лист 6

Несходящий участок - при относительно малоих эксцентрикитетах - случаи 2.

Расчет произведен в соответствии СНиП II-81-62*

Б. Порядок пользования графиками.



4. После выбора арматуры и сечения свай (по геологическим условиям в соответствии по СНиП II-5-67) армирование свай проверяется по настоящим графикам.

5. Если точка с координатами M_u, N лежит ниже прямой, соответствующей принятому армированию свай, то выбранная свая может быть принята для сооружения без изменения рабочим геотехником.

6. Если точка с координатами M_u, N оказывается выше прямой, соответствующей принятому армированию свай, то свая не удовлетворяет расчету по прочности или по образованию трещин при эксплуатационные нагрузки. M_u, N .

В этом случае следует увеличить площадь сечения рабочей арматуры.

При этом свая маркируется как индивидуальное изделие



ТК	Свай диаметром 10, 11 и 12 м со спиральными проволоками и продольной прямолинейной арматурой расположенной в центре сечения свай.	Серия 1.011-2
1972	ГРУППА 3. Для свай с арматурой класса Вр-II График 3. Для свай с арматурой класса П-7	выпуск Лист 2 7