

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Министра


*И. Д. Г...*

"30" *ноя* 1984



У Д К 66-023 2:669.14.001.24

Группа ГОСТ



О Т Р А С Л Е В О Й      С Т А Н Д А Р Т

СОСУДЫ И АППАРАТЫ СТАЛЬНЫЕ.

ОСТ 26-II- 04 -84

Допускаемые напряжения


Впервые

ОКП 36 1000; 36 8000

Письмом министерства от 3 12.84 №11-10-4/1297 Срок введения установлен с 01.01.85 г.

Настоящий стандарт устанавливает допускаемые напряжения при расчете по предельным нагрузкам сосудов и аппаратов, изготавливаемых из углеродистых, низколегированных, легированных и высоколегированных сталей, применяемых в химической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности, работающих в условиях статических нагрузок под внутренним избыточным давлением, вакуумом или наружным избыточным давлением, а также под действием осевых усилий и изгибающих моментов.

Стандарт разработан в развитие ГОСТ 14249-80.



## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Допускаемое напряжение принимается равным наименьшему значению, полученному в результате деления соответствующей характеристики прочности стали, определенной при одноосном растяжении, на соответствующий коэффициент запаса прочности.

I.2. В качестве расчетных характеристик прочности принимают:

- $\sigma_T$  - минимальное значение предела текучести при расчетной температуре, МПа (кгс/см<sup>2</sup>);
- $\sigma_{0,2}$  - минимальное значение условного предела текучести при расчетной температуре (напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,2 %), МПа (кгс/см<sup>2</sup>);
- $\sigma_B$  - минимальное значение временного сопротивления (предела прочности) при расчетной температуре, МПа (кгс/см<sup>2</sup>);
- $\sigma_{2,10^5}$  - среднее значение предела длительной прочности за 10<sup>5</sup> при расчетной температуре, МПа (кгс/см<sup>2</sup>);
- $\sigma_{1\% 10^5}$  - средний 1%-ный предел ползучести за 10<sup>5</sup> при расчетной температуре, МПа (кгс/см<sup>2</sup>);

Для аустенитных сталей в качестве условного предела текучести принимается напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 1% ( $\sigma_{1,0}$ ). В случае отсутствия данных по  $\sigma_{1,0}$  допускается в качестве расчетной характеристики принимать  $\sigma_{0,2}$ .

I.3. Коэффициенты запаса прочности принимаются в соответствии с ГОСТ 14249-80.

I.4. Расчетные характеристики прочности при температуре 20°С определяются в соответствии со стандартами или техническими условиями на стали. При повышенных температурах расчетные характеристики прочности сталей определяются на основании испытания представительного количества образцов, обеспечивающих гарантированное значение механических свойств.

I.5. Для сосудов и аппаратов, работающих при многократных

нагрузках, допускаемая амплитуда напряжений определяется по ГОСТ 25859-83.

## 2. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

2.1. Для углеродистых и низколегированных сталей, поставляемых в соответствии с ГОСТ 380-71, ГОСТ 19282-73, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 5520-79, допускаемые напряжения для рабочих условий принимаются по табл. I обязательного приложения I.

2.2. Для стального листового проката, поставляемого в соответствии с ТУ I4-I-3023-80, допускаемые напряжения для I группы прочности принимаются по табл. I. Для листового проката 2 группы прочности сталей ВСтЗпс, ВСтЗсп, ВСтЗГпс и 09Г2С допускаемые напряжения по табл. I увеличиваются на 6%, а для стали 09Г2 - на 7%. При использовании сталей ВСтЗпс, ВСтЗсп и ВСтЗГпс 2 группы прочности выше 250°C, а сталей 09Г2С и 09Г2 2 группы прочности выше 300°C допускаемые напряжения принимаются как для стали I группы прочности.

2.3. Для теплоустойчивых хромистых сталей, поставляемых по ГОСТ 20072-74, ГОСТ 5520-79, ГОСТ 4543-71, допускаемые напряжения, определенные для рабочих условий по формуле (I) ГОСТ I4249-80, приведены в табл. 2 обязательного приложения I.

2.4. Для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей, поставляемых в соответствии с ГОСТ 7350-77, допускаемые напряжения для сталей аустенитного класса, определенные для рабочих условий по формуле (2) ГОСТ I4249-80, приведены в табл. 3 обязательного приложения I; для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей, поставляемых в соответствии с ГОСТ 7350-77, ТУ I4-I-I402-75, ТУ I4-I-3342-82, допускаемые напряжения для сталей аустенитного и аустенито-ферритного класса, определенные для рабочих условий по формуле (I) ГОСТ I4249-80, приведены в табл. 4 обязательного приложения I.

2.5. Допускаемое напряжение при температуре 20°C разрешается определять по формуле (I) ГОСТ I4249-80, принимая гарантированные

значения механических характеристик в соответствии со стандартами и техническими условиями на стали с учетом толщины листового проката и групп прочности.

2.6. Для стальных отливок допускаемое напряжение умножается на коэффициент  $\eta$ , величина которого имеет следующие значения: 0,8 - для отливок, подвергающихся индивидуальному контролю неразрушающими методами;

0,7 - для остальных отливок.

2.7. Допускаемое напряжение для условий испытания определяется по формуле (3) ГОСТ I4249-80.

Коэффициент запаса принимается по табл. I ГОСТ I4249-80. Расчетные значения  $\sigma_r$  ( $\sigma_{0,2}$ ) определяются по стандартам, либо техническим условиям на стали, а при их отсутствии - по справочному приложению 2 к настоящему стандарту.

2.8. Коэффициенты линейного расширения определяются в соответствии со справочным приложением 3.

2.9. Для элементов сосудов и аппаратов, работающих в условиях ползучести при разных за весь период эксплуатации расчетных температурах, в качестве допускаемого напряжения разрешается принимать эквивалентное допускаемое напряжение  $[\sigma]_{экв.}$ , вычисляемое по формуле

$$[\sigma]_{экв.} = \frac{[\sigma]_1}{\left[ \sum_i^n \frac{T_i}{T_0} \left( \frac{[\sigma]_i}{[\sigma]_1} \right)^m \right]^{\frac{1}{m}}}$$

где  $T_i$  - длительность этапов эксплуатации элементов с температурой стенки соответственно  $t_i$  ( $i=1; 2, \dots, n$ ),  $\tau$

$T_0 = \sum_i^n T_i$  - общий расчетный срок службы,  $\tau$

$[\sigma]_i = [\sigma]_1; [\sigma]_2 \dots [\sigma]_n$  - допускаемое напряжение для расчетного

срока службы при температурах  $t_i$  ( $i=1, 2, \dots, n$ )

$m$  - показатель степени в уравнениях длительной прочности стали.

Для легированных жаропрочных сталей рекомендуется принимать  $m = 8$ .

Этапы эксплуатации при разной температуре стенки рекомендуется принимать по ступеням температуры в 5 и 10<sup>0</sup>С.

Заместитель директора  
НИИХИММАША



П.Ф.Серб

Начальник НИОС


В.В.Дюкин

Начальник отдела прочности,  
руководитель разработки



В.И.Рачков

Исполнители :




М.В.Данилов

С.М.Кутев

Л.С.Притыкина

СОИСПОЛНИТЕЛИ:

Заместитель директора  
ВНИИНЕФТЕМАША



В.Г.Дьяков


Руководители разработки:

Заведующий отделом  
материаловедения



Д.С.Медведев


Заведущая лабораторией  
прочности



С.И.Зусмановская

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Технического  
Управления



А.М.Васильев

Начальник Союзхиммаша



В.А.Чернов

Начальник Союзнефтемаша



В.В.Плышевский

Заместитель директора  
Украин химмаша



В.Г.Пономаренко

Заместитель Председателя  
Комитета  
/ГОСТОРТЕХНАДЗОРа СССР/

В.М.Зубенко

письмо №06-20/503/842 от 22.II.84

Таблица I

## Допускаемые напряжения для углеродистых и низколегированных сталей

асчет- не тем- пературы тенки осуда ли ашла- ата, С	Допускаемое напряжение $[\sigma]$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок								
	ВСтЗ		09Г2С, 16ГС		20 и 20К		10	10Г2, 09Г2	17ГС, 17Г1С, 10Г2С1
	Длина в мм,								
	до 20	свыше 20	до 32	свыше 32	до 160				
20	154( 1540)	140( 1400)	196( 1960)	183( 1830)	147( 1470)	130( 1300)	180( 1800)	183( 1830)	
100	149( 1490)	134( 1340)	177( 1770)	160( 1600)	142( 1420)	125( 1250)	160( 1600)	160( 1600)	
150	145( 1450)	131( 1310)	174( 1740)	154( 1540)	139( 1390)	122( 1220)	154( 1540)	154( 1540)	
200	142( 1420)	126( 1260)	165( 1650)	148( 1480)	136( 1360)	118( 1180)	148( 1480)	148( 1480)	
250	140( 1400)	120( 1200)	162( 1620)	145( 1450)	132( 1320)	112( 1120)	145( 1450)	145( 1450)	
300	125( 1250)	108( 1080)	151( 1510)	134( 1340)	119( 1190)	100( 1000)	134( 1340)	134( 1340)	
350	105( 1050)	98( 980)	140( 1400)	123( 1230)	106( 1060)	88( 880)	123( 1230)	123( 1230)	
375	93( 930)	93( 930)	133( 1330)	116( 1160)	98( 980)	82( 820)	108( 1080)	116( 1160)	
400	85( 850)	85( 850)	122( 1220)	105( 1050)	92( 920)	77( 770)	92( 920)	105( 1050)	
410	81( 810)	81( 810)	104( 1040)	104( 1040)	86( 860)	75( 750)	86( 860)	104( 1040)	
420	75( 750)	75( 750)	92( 920)	92( 920)	80( 800)	72( 720)	80( 800)	92( 920)	
430	71 <sup>х</sup> ( 710)	71 <sup>х</sup> ( 710)	86( 860)	86( 860)	75( 750)	68( 680)	75( 750)	86( 860)	

Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °С	Допускаемое напряжение $[\sigma]$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок							
	ВСтЗ		09Г2С, 16ГС		20 и 20К	10	10Г2, 09Г2	17ГС, 17Г1С, 10Г2С1
	Толщина в мм.							
до 20	свыше 20	до 32	свыше 32	до 160				
440	-	-	78(780)	78(780)	67(670)	60(600)	67(670)	78(780)
450	-	-	71(710)	71(710)	61(610)	53(530)	61(610)	71(710)
460	-	-	64(640)	64(640)	55(550)	47(470)	55(550)	64(640)
470	-	-	56(560)	56(560)	49(490)	42(420)	49(490)	56(560)
480	-	-	53(530)	53(530)	46 <sup>XX</sup> (460)	37(370)	46 <sup>XX</sup> (460)	53(530)

<sup>X</sup>Для расчетной температуры стенки 425°С

<sup>X</sup>Для расчетной температуры стенки 475°С

- Примечания : 1. При расчетных температурах ниже 20°С, допускаемые напряжения принимаются такими же, как при температуре 20°С, при условии допустимого применения материала при данной температуре.
2. Для промежуточных значений расчетных температур стенки допускаемое напряжение определяется линейной интерполяцией с округлением результатов до 0,5 МПа (5 кгс/см<sup>2</sup>) в сторону меньшего значения.
3. Для стали марки 20, с  $\sigma_{20}^{20} < 220$  МПа (2200 кгс/см<sup>2</sup>), допускаемые напряжения, указанные в таблице I, умножаются на отношение  $\frac{\sigma_{20}^{20}}{220} \left( \frac{\sigma_{20}^{20}}{2200} \right)$ .
4. Для стали марки 10Г2, с  $\sigma_{20}^{20} < 270$  МПа (2700 кгс/см<sup>2</sup>), допускаемые напряжения, указанные в таблице I, умножаются на отношение  $\frac{\sigma_{20}^{20}}{270} \left( \frac{\sigma_{20}^{20}}{2700} \right)$ .

Таблица 2

## Допускаемые напряжения для теплоустойчивых хромистых сталей

Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °С	Допускаемое напряжение $[\sigma]$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок				
	I2XM	I2MX	I5XM	I5X5M	I5X5M-Y
20	I47( I470)	I47( I470)	I55( I550)	I46( I460)	240( 2400)
100	I46( I460)	I46( I460)	I53( I530)	I41( I410)	235( 2350)
150	I46,5( I465)	I46,5( I465)	I52,5( I525)	I38( I380)	230( 2300)
200	I45( I450)	I45( I450)	I52( I520)	I34( I340)	225( 2250)
250	I45( I450)	I45( I450)	I52( I520)	I27( I270)	220( 2200)
300	I41( I410)	I41( I410)	I47( I470)	I20( I200)	210( 2100)
350	I37( I370)	I37( I370)	I42( I420)	II4( II40)	200( 2000)
375	I35( I350)	I35( I350)	I40( I400)	II0( II00)	180( 1800)
400	I32( I320)	I32( I320)	I37( I370)	I05( I050)	170( 1700)
410	I30( I300)	I30( I300)	I36( I360)	I03( I030)	160( 1600)
420	I29( I290)	I29( I290)	I35( I350)	IOI( IOI0)	I50( I500)
430	I27( I270)	I27( I270)	I34( I340)	99( 990)	I40( I400)
440	I26( I260)	I26( I260)	I32( I320)	96( 960)	I35( I350)
450	I24( I240)	I24( I240)	I31( I310)	94( 940)	I30( I300)
460	I22( I220)	I22( I220)	I27( I270)	91( 910)	I26( I260)
470	II7( II70)	II7( II70)	I22( I220)	89( 890)	I22( I220)
480	II4( II40)	II4( II40)	II7( II70)	86( 860)	II8( II80)
490	IO5( IO50)	IO5( IO50)	IO7( IO70)	83( 830)	II4( II40)
500	96( 960)	96( 960)	99( 990)	79( 790)	IO8( IO80)
510	82( 820)	82( 820)	84( 840)	72( 720)	97( 970)
520	69( 690)	69( 690)	74( 740)	66( 660)	85( 850)
530	60( 600)	57( 570)	67( 670)	60( 600)	72( 720)
540	50( 500)	47( 470)	57( 570)	54( 540)	58( 580)
550	41( 410)	-	49( 490)	47( 470)	52( 520)
560	33( 330)	-	41( 410)	40( 400)	45( 450)



Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °С	Допускаемое напряжение $[\sigma]$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок				
	I2XM	I2MX	I5XM	I5X5M	I5X5M-Y
570	-	-	-	35(350)	40(400)
580	-	-	-	30(300)	34(340)
590	-	-	-	28(280)	30(300)
600	-	-	-	25(250)	25(250)

Примечания: 1. При расчетных температурах ниже 200°С, допускаемые напряжения принимаются такими же, как при температуре 200°С, при условии допустимого применения материала при данной температуре.

2. Для промежуточных значений расчетных температур стенки допускаемое напряжение определяется линейной интерполяцией с округлением результатов до 0,5 МПа (5 кгс/см<sup>2</sup>) в сторону меньшего значения.

3. При расчетных температурах ниже 200°С сталь марок I2MX, I2XM, I5XM применять не рекомендуется.

Таблица 3

Допускаемые напряжения для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей аустенитного класса

Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °С	Допускаемое напряжение $[\sigma]$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок				
	03Х21Н21М4ГБ	03Х18Н11	03Х17Н14М3	08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т	12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т
20	180(1800)	146,5(1465)	153(1530)	168(1680)	184(1840)
100	173(1730)	120(1200)	140(1400)	156(1560)	174(1740)
150	171(1710)	111,5(1115)	130(1300)	148(1480)	168(1680)
200	171(1710)	106,5(1065)	120(1200)	140(1400)	160(1600)
250	167(1670)	102(1020)	113(1130)	132(1320)	154(1540)
300	149(1490)	98,5(985)	103(1030)	123(1230)	148(1480)
350	143(1430)	94,5(945)	101(1010)	113(1130)	144(1440)
375	141(1410)	93(930)	90(900)	108(1080)	140(1400)
400	140(1400)	93(930)	87(870)	103(1030)	137(1370)
410	-	93(930)	83(830)	102(1020)	136(1360)
420	-	93(930)	82(820)	101(1010)	135(1350)
430	-	93(930)	81(810)	100,5(1005)	134(1340)
440	-	93(930)	81(810)	100(1000)	133(1330)
450	-	93(930)	80(800)	99(990)	132(1320)
460	-	-	-	98(980)	131(1310)
470	-	-	-	97,5(975)	130(1300)
480	-	-	-	97(970)	129(1290)
490	-	-	-	96(960)	128(1280)
500	-	-	-	95(950)	127(1270)
510	-	-	-	94(940)	126(1260)
520	-	-	-	79(790)	125(1250)
530	-	-	-	79(790)	124(1240)
540	-	-	-	78(780)	111(1110)
550	-	-	-	76(760)	111(1110)
560	-	-	-	73(730)	101(1010)
570	-	-	-	69(690)	97(970)
580	-	-	-	65(650)	90(900)
590	-	-	-	61(610)	81(810)
600	-	-	-	57(570)	74(740)
610	-	-	-	-	68(680)
620	-	-	-	-	62(620)
630	-	-	-	-	57(570)

## Продолжение таблицы 3

Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °С	Допускаемое напряжение $[\sigma]$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок				
	03Х2Н2М4ГБ	03Х18Н11	03Х17Н14М3	08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т	12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т
640	-	-	-	-	52( 520)
650	-	-	-	-	48( 480)
660	-	-	-	-	45( 450)
670	-	-	-	-	42( 420)
680	-	-	-	-	38( 380)
690	-	-	-	-	34( 340)
700	-	-	-	-	30( 300)

Примечания : 1. При значениях расчетных температур ниже 20°С допускаемые напряжения принимаются такими же, как и при температуре 20°С, при условии допустимого применения материала при данной температуре.

2. Для промежуточных значений расчетных температур стенки величина допускаемого напряжения определяется интерполяцией двух ближайших значений, имеющихся в таблице, с округлением результатов до 0,5 МПа (5 кгс/см<sup>2</sup>) в сторону меньшего значения.

3. Сталь марок 10Х17Н13М3Т, 12Х18Н10Т и 12Х18Н12Т при расчетных температурах свыше 600°С применять не следует.

Таблица 4.

Допускаемые напряжения для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей аустенитного и аустенито-ферритного класса

Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °С	Допускаемое напряжение $[\sigma]$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок					
	08Х18Г8Н2Т (Ю-3)	07Х13АГ20 (ЧС-46)	02Х8Н22С6 (ЭП-794)	15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ-654)	06ХН28М1Т, 03ХН28М1Т	08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т
20	230(2300)	233(2330)	133(1330)	233(2330)	147(1470)	233(2330)
100	206(2060)	173(1730)	106,5(1065)	220(2200)	138(1380)	200(2000)
150	190(1900)	153(1530)	100(1000)	206,5(2065)	130(1300)	193(1930)
200	175(1750)	133(1330)	90(900)	200(2000)	124(1240)	188,5(1885)
250	160(1600)	127(1270)	83(830)	186,5(1865)	117(1170)	166,5(1665)
300	144(1440)	120(1200)	76,5(765)	180(1800)	110(1100)	160(1600)
350	-	113(1130)	-	-	107(1070)	-
375	-	110(1100)	-	-	105(1050)	-
400	-	107(1070)	-	-	103(1030)	-

Примечания: 1. При значениях расчетных температур ниже 20°С допускаемые напряжения принимаются такими же, как и при температуре 20°С, при условии допустимого применения материала при данной температуре.  
2. Для промежуточных значений расчетных температур стенки величина допускаемого напряжения определяется интерполяцией двух ближайших значений, имеющих в таблице, с округлением результатов до 0,5 МПа (5 кгс/см<sup>2</sup>) в сторону меньшего значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

## Механические характеристики материалов

1. Механические характеристики для углеродистых и низколегированных сталей должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.
2. Механические характеристики для теплоустойчивых хромистых сталей должны соответствовать указанным в табл. 3 и 4
3. Механические характеристики для жаропрочных, жаростойких и коррозионно-стойких сталей аустенитного и аустенито-ферритного класса должны соответствовать указанным в табл. 5 и 6.

Таблица 1

Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °С	Расчетное значение предела текучести $\sigma_T$ , МПа ( $\text{кгс/мм}^2$ ), для сталей марок							
	ВСтЗ		09Г2С, 16ГС		20 и 20 К	10	10Г2, 09Г2	17ГС, 17Г1С, 10Г2С1
	Толщина в мм.							
	до 20	Свыше 20	до 32	свыше 32	до 160			
20	250(2500)	210(2100)	300(3000)	280(2800)	220(2200)	195(1950)	270(2700)	280(2800)
100	230(2300)	201(2010)	265,5(2655)	240(2400)	213(2130)	188(1880)	240(2400)	240(2400)
150	224(2240)	197(1970)	256,5(2565)	231(2310)	209(2090)	183(1830)	231(2310)	231(2310)
200	223(2230)	189(1890)	247,5(2475)	222(2220)	204(2040)	177(1770)	222(2220)	222(2220)
250	197(1970)	180(1800)	243(2430)	218(2180)	198(1980)	168(1680)	218(2180)	218(2180)
300	173(1730)	162(1620)	226,5(2265)	201(2010)	179(1790)	150(1500)	201(2010)	201(2010)
350	167(1670)	147(1470)	210(2100)	185(1850)	159(1590)	132(1320)	185(1850)	185(1850)
375	164(1640)	140(1400)	199,5(1995)	174(1740)	147(1470)	123(1230)	162(1620)	174(1740)
400	-	-	183(1830)	158(1580)	-	-	-	158(1580)
410	-	-	-	156(1560)	-	-	-	156(1560)
420	-	-	-	138(1380)	-	-	-	138(1380)

Таблица 2

Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °С

Расчетное значение временного сопротивления  $\sigma_s$ , МПа ( кгс/см<sup>2</sup>), для сталей марок

	ВСтЗ		09Г2С, 16ГС		20 и 20 К		10	10Г2, 09Г2, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1
	Толщина в мм.							
	до 20	Свыше 20	до 32	Свыше 32	до 160			
20	460(4600)	380(3800)	470(4700)	440(4400)	410(4100)	340(3400)	440(4400)	
100	435(4350)	360(3600)	425(4250)	385(3850)	380(3800)	310(3100)	385(3850)	
150	460(4600)	390(3900)	430(4300)		425(4250)	340(3400)	430(4300)	
200	505(5050)	420(4200)	439(4390)		460(4600)	382(3820)	439(4390)	
250	510(5100)	435(4350)	444(4440)		460(4600)	400(4000)	444(4440)	
300	520(5200)	440(4400)	445(4450)		460(4600)	374(3740)	445(4450)	
350	480(4800)	420(4200)	441(4410)		430(4300)	360(3600)	441(4410)	
375	450(4500)	402(4020)	425(4250)		410(4100)	330(3300)	425(4250)	

ОСТ8-11-04 - 84  
Стр. 14

Таблица 3

Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °С	Расчетное значение предела текучести $\sigma_{0,2}$ , МПа(кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок				
	I2MX	I2XM	I5XM	I5X5M	I5X5M-Y
20	220(2200)	220(2200)	233(2330)	220(2200)	400(4000)
100	219(2190)	219(2190)	230(2300)	210(2100)	352,5(3525)
150	218(2180)	218(2180)	229(2290)	207(2070)	345(3450)
200	217,5(2175)	217,5(2175)	228(2280)	201(2010)	337,5(3375)
250	217,5(2175)	217,5(2175)	228(2280)	190(1900)	330(3300)
300	212(2120)	212(2120)	220(2200)	180(1800)	315(3150)
350	206(2060)	206(2060)	213(2130)	171(1710)	300(3000)
375	202(2020)	202(2020)	210(2100)	164(1640)	270(2700)
400	198(1980)	198(1980)	205(2050)	158(1580)	255(2550)
410	195(1950)	195(1950)	204(2040)	155(1550)	240(2400)
420	194(1940)	194(1940)	202(2020)	152(1520)	225(2250)

Таблица 4

Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °С	Расчетное значение временного сопротивления $\sigma_s$ , МПа(кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок				
	I2МХ	I2ХМ	I5ХМ	I5Х5М	I5Х5М-У
20	450(4500)	450(4500)	450(4500)	400(4000)	600(6000)
100	440(4400)	440(4400)	440(4400)	380(3800)	572(5720)
150	434(4340)	434(4340)	434(4340)	355(3550)	555(5550)
200	430(4300)	430(4300)	430(4300)	330(3300)	535(5350)
250	440(4400)	437(4370)	437(4370)	320(3200)	520(5200)
300	454(4540)	445(4450)	445(4450)	318(3180)	503(5030)
350	437(4370)	442(4420)	442(4420)	314(3140)	492(4920)
375	427(4270)	436(4360)	436(4360)	312(3120)	484(4840)
400	415(4150)	426(4260)	426(4260)	310(3100)	472(4720)
410	413(4130)	424(4240)	424(4240)	306(3060)	468(4680)
420	410(4100)	421(4210)	421(4210)	300(3000)	462(4620)



Таблица 5

Расчет- ные тем- пературы стенки сосуда или аппа- рата, С	Расчетное значение предела текучести $\sigma_{2,2}$ , МПа ( кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок					
	08Х18Г8Н2Т (КО-3)	07Х13АГ20 (ЧС-46)	02Х8Н22С6 (ЭП-794)	15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ-654)	08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т	06ХН28М1Т, 03ХН28М1Т
20	350(3500)	350(3500)	200(2000)	350(3500)	350(3500)	220(2200)
100	328(3280)	260(2600)	160(1600)	330(3300)	300(3000)	207(2070)
150	314(3140)	230(2300)	150(1500)	310(3100)	290(2900)	195(1950)
200	300(3000)	200(2000)	135(1350)	300(3000)	283(2830)	186(1860)
250	287(2870)	190(1900)	125(1250)	280(2800)	250(2500)	175(1750)
300	274(2740)	180(1800)	115(1150)	270(2700)	240(2400)	165(1650)
350	-	170(1700)	-	-	-	160(1600)
375	-	165(1650)	-	-	-	157,5(1575)
400	-	160(1600)	-	-	-	155(1550)

Продолжение таблицы 5

Расчет- ные тем- пературы стенки сосуда или аппа- рата, С	Расчетное значение предела текучести $\sigma_{1,0}$ , МПа ( кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок				
	12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т	08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х17Н13М2Т, 08Х17Н13М3Т	03Х21Н21М4Т	03Х18Н11	03Х17Н14М3
20	276(2760)	252(2520)	270(2700)	220(2200)	230(2300)
100	261(2610)	234(2340)	260(2600)	180(1800)	210(2100)
150	252(2520)	222(2220)	257(2570)	167,5(1675)	195(1950)
200	240(2400)	210(2100)	257(2570)	160(1600)	180(1800)
250	231(2310)	198(1980)	250(2500)	153(1530)	170(1700)
300	222(2220)	184,5(1845)	223(2230)	148(1480)	155(1550)
350	216(2160)	169,5(1695)	215(2150)	142(1420)	152(1520)
375	210(2100)	162(1620)	212(2120)	140(1400)	135(1350)
400	205,5(2055)	154,5(1545)	210(2100)	140(1400)	130(1300)
410	204(2040)	153(1530)	-	140(1400)	125(1250)
420	202,5(2025)	151,5(1515)	-	140(1400)	123(1230)
430	201(2010)	150,75(1508)	-	140(1400)	122(1220)
440	199,5(1995)	150(1500)	-	140(1400)	121(1210)
450	198(1980)	148,5(1485)	-	140(1400)	120(1200)
460	196,5(1965)	147(1470)	-	-	-
470	195(1950)	146(1460)	-	-	-
480	193,5(1935)	145,5(1455)	-	-	-
490	192(1920)	144(1440)	-	-	-
500	190,5(1905)	142,5(1425)	-	-	-
510	189(1890)	141(1410)	-	-	-
520	187,5(1875)	139,5(1395)	-	-	-
530	186(1860)	138(1380)	-	-	-

Таблица 6

Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °С	Расчетные значения временного сопротивления $\sigma_B$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок				
	08Х18Г8Н2Т (КО-3)	07Х13АГ20 (ЧС-46)	02Х8Н2С6 (ЭП-794)	15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ-654)	06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ
20	600(6000)	670(6700)	550(5500)	700(7000)	550(5500)
100	535(5350)	550(5500)	500(5000)	640(6400)	527,5(5275)
150	495(4950)	520(5200)	480(4800)	610(6100)	512,5(5125)
200	455(4550)	490(4900)	468(4680)	580(5800)	500(5000)
250	415(4150)	485(4850)	450(4500)	570(5700)	490(4900)
300	375(3750)	480(4800)	440(4400)	570(5700)	482,5(4825)
350	-	465(4650)	-	-	478(4780)
375	-	458(4580)	-	-	474(4740)
400	-	450(4500)	-	-	470(4700)

Примечание . Для поковок предел текучести  $\sigma_{1,0}$  при температуре 20°С следует принимать :

для сталей 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т

$$\sigma_{1,0} = \frac{\sigma_{1,0}^{20}(\text{листа})}{1,2}$$

для сталей 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т

$$\sigma_{1,0} = \frac{\sigma_{1,0}^{20}(\text{листа})}{1,05}$$

для сталей 08Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т

$$\sigma_{1,0} = \sigma_{1,0}^{20}(\text{листа})$$

Расчетные температуры стенки сосуда или аппарата, °C	Расчетное значение временного сопротивления $\sigma_B$ , МПа(кгс/см <sup>2</sup> ), для сталей марок					
	03X21H21M4ГБ	08X22H6T, 08X21H6M2T	03X17H14M3	03X18H11	08X18H10T, 08X18H12T, 08X17H13M2T, 08X17H15M3T	12X18H10T, 12X18H12T, 10X17H13M2T, 10X17H13M3T
20	550(5500)	600(6000)	500(5000)	520(5200)	520(5200)	540(5400)
100	540(5400)	583(5830)	474(4740)	450(4500)	480(4800)	500(5000)
150	535(5350)	550(5500)	453(4530)	433(3440)	455(4550)	475(4750)
200	535(5350)	515(5150)	432(4320)	415(4550)	430(4300)	450(4500)
250	534(5340)	503(5030)	412(4120)	405(4050)	424(4240)	443(4430)
300	520(5200)	500(5000)	392(3920)	397(3970)	417(4170)	440(4400)
350	518(5180)	-	376(3760)	394(3940)	408(4080)	438(4380)
375	517(5170)	-	368(3680)	392(3920)	405(4050)	337(4370)
400	516(5160)	-	360(3600)	390(3900)	402(4020)	436(4360)
410	-	-	358(3580)	388(3880)	400(4000)	434(4340)
420	-	-	356(3560)	386(3860)	398(3980)	432(4320)
430	-	-	354(3540)	384(3840)	396(3960)	431(4310)
440	-	-	352(3520)	382(3820)	394(3940)	430(4300)
450	-	-	350(3500)	380(3800)	392(3920)	428(4280)
460	-	-	-	-	390(3900)	426(4260)
470	-	-	-	-	388(3880)	424(4240)
480	-	-	-	-	386(3860)	422(4220)
490	-	-	-	-	385(3850)	421(4210)
500	-	-	-	-	383(3830)	420(4200)
510	-	-	-	-	381(3810)	418(4180)
520	-	-	-	-	380(3800)	416(4160)
530	-	-	-	-	374*(3740)	412(4120)

\* Для расчетной температуры стенки 550 °C

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Справочное

Расчетные значения коэффициентов линейного расширения для групп марок сталей

Марка стали	Коэффициент линейного расширения $\cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ в зависимости от температуры $^{\circ}\text{C}$				
	20-100	20-200	20-300	20-400	20-500
ВСт3,20,20к	11,6	12,6	13,1	13,6	14,1
09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2	13,0	14,0	15,3	16,1	16,2
12ХМ, 12ХМ, 15ХМ, 15Х5М, 15Х5М-У	11,9	12,6	13,2	13,7	14,0
08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т	9,6	13,8	16,0	16,0	16,5
12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 03Х17Н14М3, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 03Х18Н11, 08Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т	16,6	17,0	18,0	18,0	18,0
03Х21Н21М4ГБ	14,9	15,7	16,6	17,3	17,5
06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ	15,3	15,9	16,5	16,9	17,3
08Х18Г8Н2Т	12,3	13,1	14,4	14,4	15,3

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативно-технической документации, указанной  
в стандарте

ГОСТ 380-71	"Сталь углеродистая обыкновенного качества "
ГОСТ 1050-74	"Сталь углеродистая качественная конструкционная"
ГОСТ 4543-71	"Сталь легированная конструкционная "
ГОСТ 5520-79	"Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением"
ГОСТ 7350-77	"Сталь толстолистовая, коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная ". Технические условия "
ГОСТ 14249-80	"Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность "
ГОСТ 19282-73	"Сталь низколегированная толстолистовая и широкополосная универсальная "
ГОСТ 20072-74	"Сталь теплоустойчивая "
ГОСТ 25859-83	"Сосуды и аппараты стальные . Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках"
TU14-I-3023	"Прокат листовой , широкополосный универсальный и фасонный из углеродистой и низколегированной стали с гарантированным уровнем механических свойств, дифференцированным по группам прочности"
TU14-I-3342-82	"Сталь толстолистовая коррозионностойкая марки 07X13AГ20 (ЧС-46) "Опытная партия .
TU14-I-1402-75	"Сталь толстолистовая коррозионностойкая марки 02X8H22C6 ( ЭП-794 )" .

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Министерством химического и нефтяного  
машиностроения

Заместитель Министра П.Д. Григорьев

В В Е Д Е Н В Д Е Й С Т В И Е письмом министерства

от 3.12.84 № 11-10-4/1297

И С П О Л Н И Т Е Л И

В.И.Рачков - руководитель темы ,  
М.В.Данилов, С.М.Кутепов, Л.С.Притыкина ,  
Ю.С.Медведев, С.И.Зусмановская, И.Е.Зейде,  
Х.И. Ческис .

С О Г Л А С О В А Н

Техническим управлением

А.М.Васильев

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра химического  
и нефтяного машиностроения  
П.Ф.Шейн

1986 г.

сроком введения

с 01.01.87.....

Группа Г47

ИЗМЕНЕНИЕ № I

ОСТ26-II-04-84

СОСУДЫ И АППАРАТЫ СТАЛЬНЫЕ.

Допускаемые напряжения

Приложение I. Таблица 3.

Числовые значения допускаемых напряжений для стали марки

ОЗХ18Н11 заменить соответственно:

146,5(1465)	на	160 (1600)
120(1200)	"	133(1330)
111,5(1115)	"	125(1250)
106,5(1065)	"	120(1200)
102(1020)	"	115(1150)
98,5(985)	"	112(1120)
94,5(945)	"	108(1080)
93(930)	"	107(1070)
93(930)	"	107(1070)
93(930)	"	107(1070)
93(930)	"	107(1070)
93(930)	"	107(1070)
93(930)	"	107(1070)
93(930)	"	107(1070)
93(930)	"	107(1070)

Таблицу 3 дополнить примечаниями 4

6	Государственный комитет СССР по стандартам
	ВСЕСОЮЗНЫЙ
	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
	СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ
	УСЛОВИЙ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО	ВЕСТР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ	Службы
260417	933326/01

25

4. Для поволоков из стали 03X18H11 допускаемые напряжения, приведенные в табл.3, умножаются на 0,9 ; для сорта из стали 03X18H11 допускаемые напряжения умножаются на 0,8.
5. Для сорта и труб из стали 03X21H21M4ГБ (ЭИ-35) допускаемые напряжения, приведенные в табл. 3 , умножаются на 0,88 .
6. Для поволоков из стали 03X21H21M4ГБ ( ЭИ-35 ) допускаемые напряжения, приведенные в табл. 3, умножаются на отношение  $\frac{\sigma_{02}^*}{250}$  (  $\frac{\sigma_{02}^*}{2500}$  ), где  $\sigma_{02}^*$  - предел текучести материала поковки, определяемый в соответствии с ГОСТ 25054-81 по согласованию "

Приложение 2. Таблица 5.

Числовые значения предела текучести  $\sigma_{1,0}$  для стали марки 03X18H11 заменить соответственно :

220 ( 2200)	на	240( 2400)
180 ( 1800)	"	200( 2000)
167,5( 1675)	"	187,5( 1875)
160( 1600)	"	180( 1800)
153( 1530)	"	173( 1730)
148( 1480)	"	168( 1680)
142( 1420)	"	162( 1620)
140( 1400)	"	160( 1600)
140( 1400)	"	160( 1600)
140( 1400)	"	160( 1600)
140( 1400)	"	160( 1600)
140( 1400)	"	160( 1600)
140( 1400)	"	160( 1600)

Заместитель директора  
НИИХИММАША

Заместитель начальника  
НИОС

Начальник отдела  
прочности



П.Ф.Серб

Ю.Б.Якимович



В.И.Рачков



СОИСПОЛНИТЕЛИ :

Заместитель директора  
ВНИИНЕФТЕМАШа

В.Г.Дьяков

Руководители разработки :

Заведующий отделом  
материаловедения

Ю.С.Медведев

Заведующая лабораторией  
прочности

С.И.Зусмановская

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Начальника Главного  
Технического Управления

В.Н.Иванов

Зак 7382 Туп 2 ВНИИИС