

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**

**КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МОСКОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

**ГУП «НИИМОССТРОЙ»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ДОЛГОВЕЧНОСТИ  
(СРОКА СЛУЖБЫ)  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ**

**ТР 165-05**

Москва - 2005 г.

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**

**КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МОСКОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

**ГУП «НИИМОССТРОЙ»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ДОЛГОВЕЧНОСТИ  
(СРОКА СЛУЖБЫ)  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ**

**ТР 165-05**

Москва - 2005 г.

В настоящее время на рынке строительной продукции представлен широкий спектр строительных материалов и изделий. Однако, отсутствие единого нормативного документа, который позволил бы оценивать их долговечность (срок службы), оказывает негативное влияние на качество строительства.

Настоящие рекомендации распространяются на те материалы, для которых имеются методики определения долговечности. В дальнейшем по мере разработки методик испытаний для других материалов в документ будут вноситься дополнения.

Технические рекомендации разработаны:

- ГУП "НИИМосстрой"(к.т.н. В.А. Устюгов, д.т.н. Коровяков В.Ф., к.т.н. Афанасьева В.Ф., к.т.н. Кудрявцева Г.Д., к.т.н. Ляпидевский Б.В., к.т.н. Городецкий Л.В., к.т.н. Серебrenникова Н.Д., к.т.н. Румянцева И.А., к.т.н. Сладков А.В., Воропаева Р.И.);
- Управление научно-технической политики в строительной отрасли (д.т.н. Дмитриев А.Н.);
- ОАО "Мосстройсертификация" (Чепчак Ю.М.)

Правительство Москвы Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города	<b>Технические рекомендации</b> по установлению долговечности (срока службы) строительных материалов и изделий	<b>ТР 165–05</b> вводится впервые
---	---	--------------------------------------

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие рекомендации распространяются на строительные материалы и изделия, применяемые в строительстве объектов городского заказа, для которых в действующих нормативных документах установлены требования по долговечности (сроку службы). Рекомендации предназначены для проектных организаций, предприятий – заказчиков (подрядчиков) по строительству, реконструкции и капитальному ремонту жилых зданий, а также для производителей и поставщиков строительной продукции, органов сертификации и испытательных центров и разработчиков технических условий и стандартов организаций на строительные материалы и изделия.
- 1.2. Долговечность – способность материала, изделия, конструкции, системы сохранять свои эксплуатационные свойства (работоспособность) при установленной системе технического обслуживания и ремонтов. Долговечность определяется сроком службы в годах, в течение которого целесообразно их техническое обслуживание и ремонт, т.е. до момента их полной замены или капитального ремонта.
- 1.3. Соответствие строительных материалов, изделий и конструкций требованиям по долговечности устанавливается испытаниями в ГУП "НИИМосстрой" и других аккредитованных организациях в соответствии с настоящими Рекомендациями.
- 1.4. Настоящие Рекомендации разработаны во исполнение Распоряжения Руководителя Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города № 51 от 20.06.03.

Разработаны: ГУП «НИИ Мосстрой» ОАО "Мосстройсертификация"	Утверждены: Начальник Управления научно-технической политики в строительной отрасли <p style="text-align: right;">А.Н. Дмитриев</p> 24 мая 2005 г.	Дата введения в действие _1 июня 2005 г.
--	--	---

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛГОВЕЧНОСТИ (СРОКУ СЛУЖБЫ)**

### **МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ**

2.1. Материалы и изделия, рассматриваемые в настоящих рекомендациях, должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов (см. Приложение), технических условий и других нормативных документов.

2.2. Перед испытанием материалов и изделий на долговечность определяют их исходные характеристики в соответствии с действующими стандартами.

2.3. Материалы кровельные, гидроизоляционные и уплотняющие рулонные и мастичные должны соответствовать требованиям по долговечности, определенной по методикам, приведенным в табл. 1.

2.4. Материалы для окон должны соответствовать требованиям по долговечности, определенной по методикам, приведенным в табл. 2.

2.5. Материалы теплоизоляционные должны соответствовать требованиям по долговечности, определенной по методикам, приведенным в табл. 3.

2.6. Материалы и изделия для инженерного оборудования зданий должны соответствовать требованиям по долговечности, определенной по методикам, приведенным в табл. 4.

2.7. Бетоны и изделия из них должны соответствовать требованиям по долговечности, определенной по методикам, приведенным в табл. 5.

2.8. Лакокрасочные материалы и покрытия на их основе должны соответствовать требованиям по долговечности, определенной по методикам, приведенным в табл. 6.

Таблица 1

№№	Наименование материалов и изделий	Минимальный срок службы (условных лет)	Наименование показателей, по которым определяется долговечность	Нормируемое значение показателя после испытаний на долговечность	Методы определения показателей долговечности (наименование документа и его номер)
1	2	3	5	6	
1	Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные по ГОСТ 30547	10	Гибкость на брус, °С  теплостойкость, °С Водонепроницаемость  - разрывная сила при растяжении, %  - линейные размеры, %  - условная прочность при разрыве, %  - относительное удлинение при разрыве, %	Не выше 0 для битуминозных материалов; не выше минус 15 для битумно-полимерных и полимерных материалов  не ниже 70 0,001 МПа в течение 72 ч  Изменение показателей после испытаний: уменьшение не более 50 от исходного  не более 2 от исходного  уменьшение не более 50 от исходного  уменьшение не более 50 от исходного	МИ 12.02-2002 "Методика испытаний рулонных и мастичных кровельных материалов на долговечность" (ГУП "НИИМосстрой").
2	Мастики кровельные и гидроизоля-	10	Гибкость на брус, °С	не выше 0 для битуминозных	МИ 12.02-2002 "Методика испытаний рулон-

	ционные по ГОСТ 30693		<p>Теплостойкость, °С</p> <p>Водонепроницаемость, МПа</p> <p>Прочность сцепления с основанием, МПа</p> <p>- условная прочность при разрыве, %</p> <p>- относительное удлинение при разрыве, %</p>	<p>материалов;</p> <p>не выше минус 15 для битумно-полимерных и полимерных материалов</p> <p>не ниже 70</p> <p>0,001 в течение 72 ч для кровельных мастик;</p> <p>0,03 в течение 10 мин для гидроизоляционных мастик не менее 0,45</p> <p>не менее 0,45</p> <p>Изменение показателей после испытаний:</p> <p>уменьшение не более 50 от исходного</p> <p>уменьшение не более 50 от исходного</p>	<p>ных и мастичных кровельных материалов на долговечность" (ГУП "НИИМосстрой").</p>
3	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие по ГОСТ 25621, в т.ч. пористые уплот-				

<p>няющие прокладки для межпанельных стыков</p>	<p>10</p>	<p>Остаточная деформация при сжатии, %</p>	<p>не более 80</p>	<p>ГОСТ 9.707*</p>
<p><u>мастики герметизирующие отверждающиеся</u></p>	<p>15</p>	<p>Относительное удлинение в момент разрыва, %</p> <p>Сплошность шва при деформации 20 или 40 % (в зависимости от длины стыкуемых элементов стен)</p>	<p>не менее 150</p> <p>трещины и отслоения более 2/3 толщины шва не допускаются</p>	<p>МИ 12.01-2002 "Методика испытаний отверждающихся герметизирующих мастик строительного назначения на долговечность" (ГУП "НИИМосстрой").</p>

Таблица 2

№№ п/п	Наименование ма- териалов и изделий	Мини- мальный срок службы (услов- ных лет)	Наименование показателей, по которым определяется долговечность	Нормируемое значение пока- зателя после испытаний на долговечность	Методы определения показателей долговеч- ности (наименование документа и его номер)
1	2	3	5	6	
1	Стеклопакеты клееные по ГОСТ24866	20	Точка росы, °С: кроме морозостойкого морозостойкого  Герметичность  Эффективность влагопогло- тителя, °С: для силикагелей для молекулярного сита	не выше минус 45 не выше минус 55  полная  не менее 20 не менее 35	ГОСТ 30779
2	Профили поливи- нилхлоридные для оконных и дверных блоков по ГОСТ 30673	40	прочность при растяжении, %  ударная вязкость по Шарпи, %  изменение линейных разме- ров, %  белизна, %	Изменение показателей по- сле климатических воздей- ствий: не более 40  не более 50  не более 40  25	ГОСТ 30973

			порог серой шкалы	3	
			прочность сцепления ламинированного покрытия, %	40	
3	Паропроницаемые материалы для наружного слоя монтажного шва	20	<p>Остаточные деформации при сжатии, %</p> <p>Разрушение образца</p> <p>Гибкость на брусе радиусом закругления 25 мм, °С</p> <p>Предел прочности при разрыве, %</p> <p>Относительное удлинение, %</p> <p>Сопротивление при отслаивании, %</p>	<p>80</p> <p>не более 1/3 его ширины</p> <p>не выше минус 25</p> <p>Изменение показателей после климатических воздействий:</p> <p>уменьшение не более 50</p> <p>не более 50</p> <p>уменьшение не более 50</p>	<p>Методика определения срока службы паропроницаемых уплотнительных лент (прокладок) типа "ПСУЛ" строительного назначения (ГУП "НИИМосстрой", 2004 г.)</p>

Таблица 3.

№№ п/п	Наименование ма- териалов и изделий	Мини- мальный срок службы (услов- ных лет)	Наименование показателей, по ко- торым определяется долговечность	Нормируемое значение по- казателя после испытаний на долговечность	Методы опреде- ления показателей долговечности (наименование документа и его номер)
1	2	3	5	6	
1	Плиты пенополи- стирольные по ГОСТ 15588	50	<p>Коэффициент теплопроводности, %</p> <p>Прочность при сжатии при 10% линейной деформации, %</p> <p>Прочность при статическом изгибе, %</p> <p>размеры образца, %</p> <p>Водопоглощение, % по объему</p>	<p>Изменение показателей по- сле испытаний:</p> <p>увеличение по сравнению с исходным не более 35</p> <p>уменьшение по сравнению с исходным не более 35</p> <p>уменьшение по сравнению с исходным не более 35</p> <p>Изменение по сравнению с исходными не более 2</p> <p>не более 3</p>	<p>"Методические рекомендации по оценке сроков службы (долго- вечности) пено- полистирольных утеплителей (сте- новых, кровель- ных)" (ГУП "НИИМосстрой", 2003 г.).</p>

Таблица 4.

№№ п/п	Наименование материалов и изделий	Минимальный срок службы (условных лет)	Наименование показателей, по которым определяется долговечность	Нормируемое значение показателя	Методы определения показателей долговечности (наименование документа и его номер)
1	2	3	5	6	
1.	Трубы напорные из полиэтилена по ГОСТ 18599 (для водоснабжения хозяйственно-бытового):	для холодной воды 50	Минимальная длительная прочность MRS, МПа	Для : - ПЭ-63 – 6,3 - ПЭ 80 - 8 - ПЭ 10 - 10	ГОСТ 24157; ГОСТ 18599
1	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида по ГОСТ Р 51613 (для водоснабжения хозяйственно-бытового)	50	Минимальная длительная прочность, МПа	25	ГОСТ 24157; ГОСТ Р 51613
2	Трубы напорные из термопластов для систем водоснабжения и отопления (для внутренних водостоков): из полипропилена по ГОСТ Р 52134; из поливинилхлорида по ГОСТ Р 51613	50	Длительная прочность MRS, МПа	ПП-Г – 10 ПП-Б и ПП-Р – 8  25	ГОСТ 24157; ГОСТ Р 52134;  ГОСТ 24157; ГОСТ 51613
3	Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэти-	25	Стойкость при температуре 80 °С и постоянном внутреннем давлении		ГОСТ 24157; ГОСТ 30732

	леновой оболочке (ППУ-ПЭ изоляция) по ГОСТ 30732		<p>(при начальном напряжении в стенке трубы 3,2 МПа), ч</p> <p>Прочность на сдвиг в осевом направлении, МПа, при температуре: (23±2) °С (140±2) °С</p> <p>прочность на сдвиг в тангенциальном направлении, МПа, при температуре: (23±2) °С (140±2) °С</p> <p>Радиальная ползучесть теплоизоляции при температуре 140 °С, мм, в течение: 100 ч 1000 ч</p>	<p>не менее 1000</p> <p>не менее 0,12 не менее 0,08</p> <p>не менее 0,2 не менее 0,13</p> <p>не более 2,5 не более 4,6</p>	<p>ГОСТ 30732</p> <p>ГОСТ 30732</p>
4	Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана со стальным защитным покрытием по СТ 4937-001-18929664-04	25	<p>Плотность тепловой изоляции, кг/м<sup>3</sup></p> <p>Прочность ППУ при сжатии при 10 % деформации в радиальном направлении, МПа</p> <p>Водопоглощение при кипячении в течение 90 мин, % по объему</p> <p>Объемная доля закрытых пор, %</p> <p>Теплопроводность при температуре 20 °С, Вт/м<sup>0</sup>С</p>	<p>не менее 60</p> <p>не менее 0,3</p> <p>не более 10</p> <p>не менее 88</p> <p>не более 0, 035</p>	<p>СТ 4937-001-18929664-04; ГОСТ 17177, ГОСТ 409</p> <p>СТ 4937-001-18929664-04; ГОСТ 17177</p> <p>СТ 4937-001-18929664-04; ГОСТ 17177, ГОСТ 409</p>

			<p>Толщина металличе- ской оболочки, мм, для диаметров покрытия (оболочки), мм:</p> <p>до 160 до 225 до 315 до 450 до 1375</p> <p>Толщина цинкового по- крытия, мкм</p>	<p>0,55, 0,6 0,7 0,8 1,0</p> <p>не менее 50 (1 класс по ГОСТ 14918</p>	<p>СТ 4937-001- 18929664-04</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

Таблица 5

№ п/п	Наименование материалов, изделий, конструкций	Минимальный срок службы, условных лет	Наименование показателей, по которым определяется долговечность	Нормируемое значение показателя	Методы определения показателей долговечности (наименование документа и его номер)
1	2	3	5		6
1	Бетоны тяжелые и мелкозернистые по ГОСТ 26633, в т.ч бетонные смеси готовые к употреблению по ГОСТ 7473	100 и более	<p>Морозостойкость, циклы</p> <p>Водонепроницаемость, МПа</p> <p>Истираемость, г/см<sup>2</sup> (при необходимости)</p> <p>Прочность при сжатии, МПа</p> <p>Средняя плотность, кг/м<sup>3</sup>: тяжелого бетона мелкозернистого бетона</p>	<p>50-300 (в зависимости от заданной марки и условий эксплуатации)</p> <p>0,2-1,2 (в зависимости от заданной марки)</p> <p>0,7-0,9</p> <p>не менее класса В15 (задается в проекте)</p> <p>не менее 2200</p> <p>не менее 1800</p>	<p>морозостойкость – по ГОСТ 10060.0 – ГОСТ 10060.5;</p> <p>водонепроницаемость – по ГОСТ 12730.5;</p> <p>истираемость – по ГОСТ 13087</p> <p>прочность на сжатие – по ГОСТ 10180</p> <p>средняя плотность – по ГОСТ 12730.1 или ГОСТ 17623.</p>

2	Бетоны легкие конструкционные по ГОСТ 25820, в т.ч. бетонные смеси готовые к употреблению по ГОСТ 7473	50	<p>Прочность на сжатие, МПа</p> <p>Морозостойкость, циклы</p> <p>Водонепроницаемость, МПа</p> <p>Средняя плотность, кг/м<sup>3</sup></p>	<p>Не менее класса В12,5 (назначается проектом)</p> <p>не менее 25 (назначается проектом)</p> <p>не менее 0,2 (назначается проектом)</p> <p>не более 1900</p>	<p>прочность на сжатие – по ГОСТ 10180 или ГОСТ 28570;</p> <p>морозостойкость – по ГОСТ 10060.0 – ГОСТ 10060.5;</p> <p>водонепроницаемость – по ГОСТ 12730.5;</p> <p>средняя плотность – по ГОСТ 12730.1 или ГОСТ 17623.</p>
3	Бортовые бетонные и железобетонные камни по ГОСТ 6665	20	<p>Класс бетона по прочности</p> <p>Марка по морозостойкости</p> <p>Марка по водонепроницаемости</p>	<p>не ниже В30</p> <p>не ниже F200</p> <p>не ниже W6</p>	ГОСТ 6665 и МГСН 2.09-03.
4	Бетонные тротуарные плиты по ГОСТ 17608	30	<p>Класс бетона по прочности на сжатие</p> <p>Марка по морозостойкости</p> <p>Водопоглощение, % по массе</p> <p>истираемость, г/см<sup>2</sup></p>	<p>не ниже В22,5</p> <p>не менее F200</p> <p>5-6</p> <p>не более 0,7</p>	<p>прочность на сжатие, морозостойкость – по ГОСТ 17608;</p> <p>истираемость – по ГОСТ 13087;</p> <p>водопоглощение – по ГОСТ 12730.3.</p>

5	Плиты железобетонные дорожные по ГОСТ 21924.0	20	Класс бетона по прочности на сжатие Марка по морозостойкости Марка по водонепроницаемости	не ниже В30 F200 W6	ГОСТ 21924.0
6	Элементы обустройства автомобильных дорог (наружные ограждения и ограждения разделительных полос) по МГСН 2.09-03 (прил. В)	20	Класс бетона по прочности на сжатие Марка по морозостойкости Марка по водонепроницаемости	не ниже В30 F200 W6	прочность бетона на сжатие – по ГОСТ 10180 или ГОСТ 28574; морозостойкость – по ГОСТ 10060.0 – ГОСТ 10060.3 или ГОСТ 26134; водонепроницаемость – по ГОСТ 12730.5

Таблица 6.

№ п/п	Наименование материалов, изделий, конструкций	Минимальный срок службы, условных лет	Наименование показателей, по которым определяется долговечность	Нормируемое значение показателя	Методы определения показателей долговечности (наименование документа и его номер)
1	Лакокрасочные материалы и покрытия на их основе	10	<p>Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы</p> <p>Условная светостойкость, ч</p> <p>Стойкость пленки к статическому воздействию воды и моющих средств при <math>(20\pm 2)^{\circ}\text{C}</math>, ч</p> <p>Адгезия, баллы для красок:  - органорастворимых, не более  - вводно-дисперсионных, не более</p>	<p>100</p> <p>не менее 24</p> <p>24</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>стойкость покрытия к воздействию климатических факторов - по ГОСТ 9.401 ЕСЗКС, метод 5; 2</p> <p>условная светостойкость - по ГОСТ 21903;</p> <p>стойкость пленки к статическому воздействию воды и моющих средств при <math>(20\pm 2)^{\circ}\text{C}</math> - по ГОСТ 9.403, метод А;</p> <p>адгезия по ГОСТ 15140, метод 2.</p>

## Нормативные ссылки

Документ	Наименование документа
ГОСТ 409-77	Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности
ГОСТ 7076-99	Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
ГОСТ 10060.0-95	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования
ГОСТ 10060.1 95	Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости
ГОСТ 10060.2-95	Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании
ГОСТ 10060.3-95	Бетоны. Дилатометрический метод определения морозостойкости
ГОСТ 10060.4-95	Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости
ГОСТ 10174-90	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия
ГОСТ 10180-90	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
ГОСТ 12730.3-78	Бетоны. Методы определения водопоглощения.
ГОСТ 12730.5-84	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.
ГОСТ 13087-81	Бетоны. Методы определения истираемости.
ГОСТ 14918-80	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
ГОСТ 15588-86	Плиты пенополистирольные. Технические условия
ГОСТ 17177-94	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.
ГОСТ 17608-91	Плиты бетонные тротуарные. Технические условия.
ГОСТ 17623-87	Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности
ГОСТ 18599-2001	Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия
ГОСТ 19111-2001	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия
ГОСТ 21751-76	Герметики. Метод определения условной прочности, относительного удлинения при разрыве и относительной остаточной деформации после разрыва.
ГОСТ 21903-76	Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости.
ГОСТ 21924.0-84	Плитки железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия
ГОСТ 24157-80	Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении.
ГОСТ 24866-99	Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия
ГОСТ 25621-83	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и

	уплотняющие. Классификация и общие технические требования.
ГОСТ 25820-2000	Бетоны легкие. Технические условия
ГОСТ 25945-98	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний.
ГОСТ 26589-94	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ 26633-91	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
ГОСТ 2678-94	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний.
ГОСТ 28196-89	Краски $\square$ водно-дисперсионные. Технические условия.
ГОСТ 28570-90	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобраным из конструкции
ГОСТ 30256-94	Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом
ГОСТ 30547-97	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.
ГОСТ 30673-99	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия
ГОСТ 30693-2000	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
ГОСТ 30732-2001	Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия
ГОСТ 30778-2001	Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия
ГОСТ 30779-2001	Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценке долговечности.
ГОСТ 30971-2002	Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие Технические условия
ГОСТ 30973-2002	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям
ГОСТ Р 52020-2003	Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия
ГОСТ 6665-91	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия
ГОСТ 9.401-91	ЕСЗКС. Покртия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.
ГОСТ 9.403-80	ЕСЗКС. Покртия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей.
ГОСТ 9.707-81	Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение
ГОСТ Р 51613-2000	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия
ГОСТ Р 52134-2003	Трубы напорные из полимерных материалов для систем водоснабжения и отопления. Технические условия
Европейский стандарт EN 206-1	Бетон. Общие технические требования, производство и контроль качества
СТ 4937-001-18929664-04	Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана со стальным защитным покрытием