

СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

СОРТАМЕНТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПРОКАТ И КАЛИБРОВАННАЯ СТАЛЬ

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ,
МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Москва 1969

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Сортамент черных металлов. Прокат и калиброванная сталь» содержит стандарты, утвержденные до 1 января 1968 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак.*

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».

VI. КАЛИБРОВАННАЯ СТАЛЬ

Заменен ГОСТом №4417-45 с 01.01.46
 ИГО 2-46, с.109


Издание официальное

СССР — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ КРУГЛАЯ Сортамент	ГОСТ 7417—57 Взамен ГОСТ 7417—55 Группа В32
--	--	---

1. Настоящий стандарт распространяется на калиброванную сталь круглого сечения диаметром от 3 до 100 мм включительно.

Примечание. Требуемая настоящим стандартом точность размеров круглой стали может быть получена другим, кроме калибрования, методом обработки (шлифованием, полированием и др.).

2. Диаметры стали и допускаемые отклонения по ним в зависимости от классов точности должны соответствовать чертежу и табл. 1.



Внесен Министерством черной металлургии СССР	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 26/VIII 1957 г.	Срок введения 1/I 1958 г.
--	--	------------------------------

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена

Таблица 1

Диаметр стали d	Допускаемые отклонения				
	Класс точности				
	2а	3	3а	4	5
3	-0,014	-0,02	-0,04	-0,06	-0,12
3,1	-0,018	-0,025	-0,048	-0,08	-0,16
3,2					
3,3					
3,4					
3,5					
3,6					
3,7					
3,8					
3,9					
4					
4,1					
4,2					
4,4					
4,5					
4,6					
4,8					
4,9					
5					
5,2					
5,3					
5,5					
5,6					
5,8					
6					
6,1	-0,022	-0,030	-0,058	-0,10	-0,20
6,3					
6,5					
6,7					
6,9					
7					
7,1					
7,3					
7,5					
7,8					
8					
8,2					
8,5					
8,8					

Продолжение

мм

Диаметр стали <i>d</i>	Допускаемые отклонения				
	Класс точности				
	2а	3	3а	4	5
9 9,2 9,5 9,8 10	—0,022	—0,030	—0,058	—0,10	—0,20
10,2 10,5 10,8 11 11,2 11,5 11,8 12 12,2 12,5 12,8 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18	—0,027	—0,035	—0,070	—0,12	—0,24
18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 23 24 25 26 27 28	—0,033	—0,045	—0,084	—0,14	—0,28

Диаметр стали <i>d</i>	мм				
	Допускаемые отклонения				
	Класс точности				
	2а	3	3а	4	5
29 30	—0,033	—0,045	—0,084	—0,14	—0,28
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50	—	—0,050	—0,100	—0,17	—0,34
52 53 55 56 58 60 61 63 65	—	—0,060	—0,120		
67 69 70 71 73 75 78 80	—	—	—	—0,20	—0,40

7. Местная кривизна прутков на 1 пог. м длины не должна превышать величин, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Диаметр прутка	мм			
	Класс точности			
	2а	3	3а и 4	5
	Допускаемая кривизна на 1 пог. м			
До 25	0,50	1	2	3
Свыше 25 до 50	0,50	0,75	1	2
„ 50	—	0,50	1	1

Общая кривизна прутка не должна превышать произведения допускаемой местной кривизны 1 пог. м на длину прутка в метрах.

8. Скручивание прутка вокруг продольной оси не допускается.

9. Рез прутка должен быть под прямым углом.

10. Материал и технические требования—по соответствующим стандартам.

Пример обозначения круглой калиброванной стали марки 40X диаметром 20 мм, 3а класса точности:

$$\text{Круг } \frac{20(3а) \text{ ГОСТ } 7417-57}{40X \text{ ГОСТ } 1051-59} .$$

Замена

ГОСТ 1051—59 введен взамен ГОСТ 1051—50.

СОРТАМЕНТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Редактор *М. Федоткина*
Технический редактор *Э. Г. Кременчугская*
Корректоры *А. П. Якуничкина, Е. И. Морозова*

Сдано в набор 4/IX 1967 г. Подписано в печать 10/IV 1969 г. Формат 60×90^{1/16}
33,75 печ. л. 31,8 уч. уч. -изд. л. Бумага типографская № 3. Тираж 20000
Изд. № 1328/2. Цена 1 р. 69 к

Издательство стандартов. Москва. К-1, ул. Щусева, 4.

Калужская типография стандартов. ул. Московская, 256. Зак. 1891