



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

**БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.
ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ.**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

РСТ РСФСР 787—91

Издание официальное

ГОСКОМЭКОНОМИКА РСФСР

Москва

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

**БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ. ИЗДЕЛИЯ
ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗГОТОВЛЕН- РСТ РСФСР 787—91
НЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ**

Постановлением Госкомэкономки РСФСР
от 24.07.91 г. № 22

срок введения в действие установлен
с 1 января 1992 года

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные изделия (верхние, сорочки для мужчин и мальчиков, платочно-шарфовые, перчаточные, чулочно-носочные, головные уборы) и отделочные детали, изготовленные из всех видов трикотажных полотен выработанных с любых видов оборудования или ручным способом из натурального, искусственного, химического сырья и различных их сочетаний.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Готовые изделия по внешнему виду, посадке на фигуру, размеру и конструктивному решению должны соответствовать индивидуальным особенностям и желанию заказчика.

1.2. Трикотажные изделия должны изготавливаться по эскизам, заказчика или художника-модельера, по моделям журналов мод, альбомов и каталогов, а также по образцам-моделям и техническим описаниям, утвержденным в установленном порядке.

1.3. Линейные измерения, места основных измерений, допускаемые отклонения от установленных линейных измерений, припуски на швы и подгибку изделий, изготавливаемых без предварительных заказов должны быть указаны в техническом описании модели.

Места основных измерений и допускаемые отклонения от установленных линейных измерений должны соответствовать действующей документации (ГОСТ 7474, ГОСТ 28039, ГОСТ 5274, ГОСТ 5007 и др.).

1.4. Виды и параметры строчек в готовых изделиях должны соответствовать требованиям:

верхние изделия — технологических режимов изготовления трикотажных изделий на плосковязальных машинах, сорочки для мужчин и мальчиков — ГОСТ 10399—, чулочно-носочные, перчаточные, платочно-шарфовые и головные уборы — таблице 1 настоящего стандарта.

1.5. Количество и размеры допускаемых пороков не должны превышать норм, предусмотренных табл. 2 и 3 для верхних трикотажных изделий, сорочек для мужчин и мальчиков не более трех различных пороков внешнего вида полотна и не более четырех производственно-швейных пороков;

для отделочных деталей, перчаточных, платочно-шарфовых изделий и головных уборов — не более трех пороков внешнего вида полотна и производственно-швейных пороков.

1.6. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование готовых трикотажных изделий и отделочных деталей должны производиться в соответствии с требованиями РСТ РСФСР 434.

1.7. Проверка изделий на соответствие п.п. 1.3, 1.5. настоящего стандарта производится с помощью металлической линейки по ГОСТ 427 или рулетки по ГОСТ 7504 или др. средств измерений, изготовленных по действующей нормативно-технической документации.

2. ГАРАНТИИ

2.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изготовления трикотажных изделий требованиям настоящего стандарта.

2.2. В случае обнаружения заказчиком в изделии, не подвергавшемся в процессе носки стирке, открытых дефектов в течение 10 дней или скрытых дефектов в течение 30 дней со дня выдачи заказа предприятие обязано бесплатно устранить дефект или возместить стоимость заказа.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Изготовленные детские изделия из синтетических трикотажных полотен, с применением синтетических нитей и пряжи (за исключением изделий из нитей и пряжи заказчика) должно соответствовать рекомендациям Министерства здравоохранения СССР.

Таблица 1

Наименование операций	Вид и параметры строчки	
	Вид стежка	Число стежков на 5 см строчки не менее

Чулочно-носочные изделия

Соединение деталей колготок, рейтуз, краев борта, паголенка и нижней части следа	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Подшивание верхнего края колготок, рейтуз	Трехниточный (двухигольный) плоский	20
	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Притачивание штрипок	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	22
Закрепление концов шва эластичной тесьмы	Двухниточный (одноигольный) Челночный прямой	22
Соединение деталей носок, шпнеток выполненных вручную	Однориточный цепной ручной	Устанавливается в зависимости от поверхностной плотности трикотажного полотна

Перчаточные изделия

Соединение деталей	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Настрочивание отделочных деталей, тесьмы и др.	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	22
Пришивание пуговиц (отделка)	Однориточный (одноигольный) цепной и челночный	8—9 уколов в каждое отверстие

Наименование операций	Вид и параметры строчки	
	Вид стежка	Число стежков на 5 см строчки не менее
	Ручной	4 укола в каждое отверстие в две нитки
Прикеттлевывание деталей	Однониточный цепной кеттельный	петля в петлю
Соединение деталей	Однониточный цепной ручной	устанавливается в зависимости от поверхностной плотности трикотажного полотна

Платочно-шарфовые изделия и головные уборы

Соединение (стачивание, притачивание)	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Присоединение каймы, бахромы	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	20
Прикеттлевание отделочных деталей	Однониточный цепной кеттельный	петля в петлю
Соединение деталей головных уборов, выполненных вручную	Однониточный цепной ручной	Устанавливается в зависимости от поверхностной плотности трикотажного полотна

Пороки внешнего вида полотна

Наименование пороков внешнего вида полотна	Вид трикотажных изделий	Вид полотна	Количество и размер порока в изделиях (паре чулочно носочных и перчаточных изделий)
<p>1. Утонения: от обрыва отдельных элементарных волокон</p> <p>от обрыва одной нити</p>	<p>Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков, платочно-шарфовые</p> <p>То же</p>	<p>Все виды полотен из пряжи (нитей) химических волокон</p> <p>Основовязаное</p>	<p>В общей сложности до 1,0 см</p> <p>1,0 см (в открытой части изделия не допускается)</p>
<p>2. Утолщения и утонения от неровноты пряжи и нитей по линейной плотности, вработки узлов</p>	<p>Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков, перчаточные, чулочно-носочные, платочно-шарфовые и головные уборы (далее по тексту все виды изделий)</p>	<p>Все виды полотен, кроме полотен из пряжи самокрученной высокообъемной из полнакрилонитрильных волокон и льняной пряжи при заправке в один конец</p> <p>Полотна из пряжи самокрученной высокообъемной из полнакрилонитрильных волокон и льняной пряжи при заправке в один конец</p>	<p>Заметные 0,7 см</p> <p>Заметные 1,0 см</p>
<p>3. Поднятые петли с закреплением (одиночные сбросы или групповые до двух петель)</p>	<p>Все виды изделий</p>	<p>Все виды полотен, кроме основовязаного, полотен с ручных вязальных машин и ручного вязания</p>	<p>Заметные. Один случай</p>

Наименование пороков внешнего вида полотна	Вид трикотажных изделий	Вид полотна	Количество и размер порока в изделиях (паре чулочно-носочных и перчаточных изделий)
4. Прессовые петли (набор петель или увеличенные петли)	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков Перчаточные, чулочно-носочные, платочко-шарфовые и головные уборы	Все виды полотен То же	Отдельные петли не более четырех Отдельные петли не более двух
5 Деформированные петли от натяжения нити основы	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков, платочко-шарфовые	Основовязаное	Отдельные петли не более двух
6 Затяжки элементарных волокон или нити до 0,5 см	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков Перчаточные, чулочно-носочные, платочко-шарфовые и головные уборы	Основовязаное из пряжи и нити химических волокон Кулирное Все виды полотен из пряжи (нити) химических волокон	Вразброс не более четырех случаев Не более двух случаев
7 Пробивка	Верхние трикотажные изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Кулирное платированное	Отдельные петли и черточки до 2,0 см
8 Нарушение узора цветного или рельефного рисунка	Все виды изделий	Все виды полотен	Не более трех петель

Наименование пороков внешнего вида полотна	Вид трикотажных изделий	Вид полотна	Количество и размер порока в изделиях (паре чулочно-носочных и перчаточных изделий)
9. Перекос полотна с резковыраженным рисунком в полоску или клетку, % от ширины изделия ластичной отделки	Все виды изделий Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Все виды полотен Детали и купоны с плоско-вязальных и кругловязальных машин	5 До 1,0 см
10. Разная плотность между отдельными деталями (при одном переплетении)	То же	Все виды полотен с плоско-вязальных и купоны с кругловязальных машин	В пределах установленных допусковых отклонений
11. Шишковатость, мушковатость, засоренность, збристость, неравномерно расположенная от неровности пряжи и нитей по лицевой плотности	Все виды изделий	Все виды полотен, кроме основовязаного	Малозаметные. Заметные в изделиях из пряжи самокрученной высокообъемной из полнакрилонитрильных волокон и льняной при заправке в один конец
12. Проявление цветной, масляной и заряженной нити	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков Перчаточные, чулочно-носочные, платочно-шарфовые и головные уборы	Все виды полотен То же	До 1,0 см До 0,5 см

Наименование пороков внешнего вида полотна	Вид трикотажных изделий	Вид полотна	Количество и размер порока в изделиях (паре чулочно-носочных и перчаточных изделий)
13. Пороки набивки (непропечатка рисунка, несовпадение раппорта и сдвиг рисунка, мелкие брызги, пятна и др.)	Верхние трикотажные изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Все виды полотен	Малозаметные
14. Изменение оттенка цвета (оттеночность), муары, неравномерно расположенная зебрность от неровноты окраски пряжи	Все виды изделий	Все виды полотен	Малозаметные
15. Места с блеском (ласы), заломы, складки от сгиба полотна	То же	То же	Малозаметные
16. Наличие концов металлизированной нити на лицевой стороне (излом нити)	То же	То же	Не более трех случаев

Примечания.

1. В изделиях не учитываются: зебрность, равномерно расположенная по изделию на полотнах с многосистемных машин; обрыв уточной нити, невидимый с лицевой стороны изделия; следы на боку изделия от клупп сушильно-ширильной машины; малозаметные пороки, не влияющие на внешний вид изделия, указанные в п. п. 1, 2, 4, 7, 11—15:

малозаметные: полосы от уплотненных или разреженных петельных столбиков, неравномерного ворса и подвалки, неровнота петель в изделиях ручного вязания; перекося петельной структуры, замины в перчаточных и чулочно-носочных изделиях, исчезающие при надевании,

пороки внешнего вида полотна (за исключением обрыва нити, шпигки, грязных: масляных и красильных пятен) на закрытых частях и деталях.

2. К закрытым частям и деталям относят невидимые во время носки:

Внутренние стороны двойных деталей (отложного воротника, карманов, пат, манжет, напульсников, складок, кокетки и др. детали верхних изделий и сорочек верхних для мужчин и мальчиков, внутренние стороны деталей перчаточных, чулочно-носочных изделий и головных уборов), части деталей, закрытые накладными деталями или отделками;

изнаночную сторону изделий;

нижнюю часть блузок, сорочек верхних для мужчин и мальчиков, предназначенных для носки с заправкой в юбки или брюки, на расстоянии от низа;

15 см — в блузках и сорочках от 64 по 84 размеры по обхвату груди;

20 см — в блузках и сорочках 88-го размера и выше.

3. В изделиях не допускаются:

утолщения от обрыва одной нити (в том числе усилительной нити в чулочно-носочных изделиях);

накидка-надсвка;

дыры;

черильные, красильные и масляные пятна;

расплав крыски;

нарушение заработка, влияющее на внешний вид изделия;

пережог полотна.

Швейно-производственные пороки

Наименование швейно производственного порока	Размер порока в изделии (наре чулочно носочных и перчаточных изделий) см, не более
1. Разная длина длинных рукавов, пожек в брюках, рентузах, детские (до 80 го размера по объёму груди включительно), подростковые и взрослые, коротких рукавов, пожек в шортах, напульсников, манжет, плечевых швов, концов воротника, накладных карманов, клапанов, пат, погон и др мелких деталей, боковых швов, бортов, вытачек,	0,8 1,0 0,5 1,0
2. Разная ширина рукавов, пожек в брюках или рентузах пояса, манжет, напульсников, на клапных карманов, клапанов, рамок прорезных карманов, пат, погон и др мелких детали	1,0 0,5
3. Несимметричность вытачек, швов, складок, рельефов правой и левой сторон, карманов, рамок прорезных карманов, пат и др	1,0
4. Разное расстояние между петлями детские (до 80 го размера по объёму груди включительно) подростковые и взрослые	0,5 1,0
5. Перекос воротника, отклонение застежки «молния», планки и переднего раз- реза от средней линии	0,5
6. Отклонение строчки: при подшивании верха и низа изделия от конструктивной линии при отстрачивании воротника, планки, застежки «молния», борта, рукавов, карманов, кокетки	0,5

Наименование швейно производственного порока	Размер порока в изделии (паре чулочно носочных и перчаточных изделий) см, не более
нитками в цвет изделия	0,2
нитками, контрастными цвету изделия	0,1
7 Прохваты на лицевой стороне при подшивании изделия на машине двухниточного красочного стежка из любого вида сырья, кроме шерстяной пряжи и ее сочетаний	0,3
8 Несоответствие соединительных швов	0,5
при втачивании манжет, пальцев	1,0
при втачивании рукавов	1,5
по шаговому шву в брюках и репсузах	
9 Отклонения в паре перчаточных и чулочно носочных изделий	0,5
по общей длине перчаточных изделий, длине следа чулочно носочных изделий	0,5
по длине и ширине пальчика перчаточных изделий, длине и ширине ла	0,5
стичного бортика чулочно носочных изделий	
по длине и ширине пальцев перчаточных изделий	0,3
10 Отклонения по длине ножек репсуз со следом (колготок)	1,0
женских	0,5
детских	
11 Отклонения по длине завязывающихся концов шапки	2,0
12 Несоответствие цветных полей или рисунка, не предусмотренных моделью	0,5

Примечание Швейные пороки, расположенные на закрытых частях изделия, указанные в п. 1 Примечания табл. 2 не учитываются

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Разработан Росбытсоюзом

Исполнители Н А Евланова (руководитель темы), Э Е Палилова (ответственный исполнитель)

Внесен Росбытсоюзом

В. В Панферов заместитель председателя

Утвержден и введен в действие Постановлением Госкомэкономки РСФСР от 24 июля 1991 г № 22

Зарегистрирован Российским республиканским управлением Госстандарта СССР за № 787—91 от 8 августа 1991 г

Срок первой проверки 1996 год, дальнейшая периодичность проверки через 5 лет

Взамен РСТ РСФСР 242—84, РСТ РСФСР 512—86, РСТ РСФСР 94—86, РСТ 160—87

Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта перечисления, приложения
ГОСТ 7474 ГОСТ 28039	Раздел I п 13
ГОСТ 5274 ГОСТ 5007	
ГОСТ 10399	Раздел I п 14
РСТ РСФСР 431	Раздел I п 16
ГОСТ 427 ГОСТ 7504	Раздел I п 1.7

Подп. к печ 31 10 91 г.

Форм бум 60×90¹/₁₆

Объем 0,75 п л

Тираж 3500

Заказ 1299

Цена 29 к

Типография Минэкономики РСФСР