

**ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ
ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН**

НОРМЫ ФИЗИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Издание официальное

Содержание

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Область распространения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Методы испытаний | 2 |
| 4 | Технические требования | 2 |

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН**Нормы физико-гигиенических показателей**

Women's and men's knitted underwear.
Norms of physic-hygienic indices

Дата введения 1997—11—01

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные бельевые изделия из различных видов сырья для женщин и мужчин и трикотажные полотна, предназначенные для изготовления бельевых изделий для женщин и мужчин, и устанавливает нормы физико-гигиенических показателей:

гигроскопичности;
воздухопроницаемости;
удельного поверхностного электрического сопротивления.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3816—81 Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств

ГОСТ 12088—77 Материалы и текстильные изделия из них. Методы определения воздухопроницаемости

ГОСТ 19616—74 Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления

ГОСТ Р 50720—94 Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей

3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Определение гигроскопичности — по ГОСТ 3816 с дополнением к разделу 3 по ГОСТ Р 50720.

3.2 Определение воздухопроницаемости — по ГОСТ 12088.

3.3 Определение удельного поверхностного электрического сопротивления — по ГОСТ 19616.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Трикотажные бельевые изделия для женщин и мужчин, а также трикотажные полотна, используемые для изготовления бельевых изделий для женщин и мужчин, должны иметь следующие показатели физико-гигиенических свойств:

| | |
|--|-----------|
| гигроскопичность, %, не менее — | 6 |
| воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2 \cdot \text{с}$, не менее — | 150 |
| удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более — | 10^{14} |

УДК 687.31/.36:006.354

ОКС 61.020

М40

ОКП 84 0000

Ключевые слова: изделия трикотажные бельевые для женщин и мужчин, гигроскопичность, воздухопроницаемость, удельное поверхностное электрическое сопротивление
