

**ГОСТ Р 50492—93**  
**(ИСО 4895—87)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**ПЛАСТМАССЫ.**  
**ЖИДКИЕ ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ**  
**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ К КРИСТАЛЛИЗАЦИИ**

**Издание официальное**

**БЗ 1—93/53**

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ**  
**Москва**

ПЛАСТМАССЫ. ЖИДКИЕ ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ	ГОСТ Р
Определение тенденции к кристаллизации	50492—93
Plastics Liquid epoxide resins Determination of tendency to crystallize	(ИСО 4895—87)

ОКСТУ 2209

Дата введения 01.01.95

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения тенденции к кристаллизации жидких эпоксидных смол на основе бисфенола А (дифенилолпропана).

Примечание Тенденция жидкой эпоксидной смолы к кристаллизации зависит от температуры окружающей среды, чистоты смолы (гомогенности и примесей), содержания влаги и других факторов

## 2. ССЫЛКА

ГОСТ 12497 «Пластмассы. Методы определения эпоксидных групп»

## 3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Сущность метода состоит в разбавлении образцов эпоксидной смолы *n*-бутилглицидиловым эфиром (НБГЭ) и затравке кристаллами диглицидилового эфира 2,2-дифенилолпропана (ДГЭ химически чистый); охлаждении до  $(10 \pm 1)^\circ\text{C}$  и наблюдении раствора через определенные интервалы времени до наступления кристаллизации

## 4. РЕАКТИВЫ

4.1. Диглицидиловый эфир 2,2-дифенилолпропана (ДГЭ), чистый и тонкоизмельченный кристаллический (проходящий через сито с размером ячеек 250 мкм).

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

### Примечания

1 Чистый ДГЭ можно получить путем осаждения коммерческой технической эпоксидной смолы с высоким содержанием 4,4-изомера ДГЭ. Это можно осуществлять следующим образом:

а) В химический стакан вместимостью 1000 мл вносят 250 г эпоксидной смолы и приливают 200—250 мл растворяющейся смеси, которая состоит из одной объемной части бутанона (метилэтилкетона) и четырех объемных частей метанола. Смесь перемешивают и оставляют ее до отделения кристаллической фазы.

б) Центрифугируют кристаллическую фазу и удаляют остаточный маточный раствор путем декантации.

в) В химическом стакане вместимостью 1000 мл, используя 200—250 мл метанола, промывают кристаллы четыре раза и перемешивают в течение 1 мин. Оставляют смесь до осаждения кристаллов и затем отделяют кристаллы путем декантации.

г) К кристаллам приливают 100 мл метанола, перемешивают в течение 1 мин и фильтруют в вакууме через воронку Бюхнера с фильтровальной бумагой.

д) Сушат кристаллы под вакуумом 1,33 кПа при 23°C в течение 4—6 ч.

е) Проверяют чистоту ДГЭ путем измерения показателя преломления ( $n_D$  при 65°C)  $1,554 \pm 0,004$ , эпоксидного эквивалента, определенного по ГОСТ 12497  $170 \pm 2$ , температуры плавления ( $44 \pm 1$ )°C.

Если материал не отвечает вышеуказанным требованиям, его следует снова промыть и высушить по условиям, установленным в пп в), г) и д), а затем снова проверить чистоту полученного вещества по указанному выше методу.

2 Предпочтительно использовать диглицидиловый эфир, полученный как указано в п 4.1, для того, чтобы инициировать кристаллизацию.

Однако, возможно использование другого метода получения ДГЭ такой же кристалличности и чистоты.

4.2. Н-бутилглицидиловый эфир (НБГЭ) технический. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. НБГЭ токсичен. Следует избегать вдыхания паров и близкого контакта с кожей и глазами. Следует работать под вытяжкой или в помещении с вентиляцией. Предел токсичности — 50 мг/м<sup>3</sup>.

## 5. АППАРАТУРА

5.1 Холодильник или холодильная камера, обеспечивающая поддержание температуры  $(10 \pm 1)$ °C.

5.2. Пробирки диаметром приблизительно 18 мм и длиной 180 мм с подогнанными стеклянными пришлифованными пробками.

## 6. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

6.1. Жидкую эпоксидную смолу, подлежащую испытанию, смешивают с н-бутилглицидиловым эфиром (п. 4.2) в следующем соотношении по массе:

90% испытуемой жидкой эпоксидной смолы;

10% н-бутилглицидилового эфира.

Примечание. Жидкую эпоксидную смолу, уже разбавленную моно- или полиглицидиловым эфиром низкой вязкости, не следует в дальнейшем разбавлять НБГЭ.

6.2. Пробирку (п. 5.2) наполовину заполняют вышеуказанной смесью. Закрывают пробирку стеклянной пробкой и помещают ее в термощкаф на 16 ч при температуре 60°C. По истечении этого времени пробирку вынимают и охлаждают до  $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$ .

6.3. К смеси добавляют 10 мг кристаллов чистого ДГЭ (п. 4.1) и перемешивают стеклянной палочкой. Закрывают пробирку стеклянной пробкой и помещают ее в холодильник (п. 5.1) при температуре  $(10 \pm 1)^\circ\text{C}$ .

6.4. Ежедневно изучают внешний вид смеси в пробирке. Записывают прошедшее время, по истечении которого наблюдается следующее:

- а) первое появление слабой опалесценции;
- б) увеличение опалесценции по сравнению с а);
- в) молочный отлив, т. е. полную непрозрачность;
- г) около 50% (по объему) твердой фазы в смеси.

## 7. ВЫРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1. Тенденция жидкой эпоксидной смолы к кристаллизации выражается в числе дней, необходимых для достижения внешнего вида, отвечающего условиям, становленным в п. 6.4 от а) до г).

7.2. Смолу считают с пониженной тенденцией к кристаллизации, если она отвсчает одному из следующих условий:

- 1) после 72 ч хранения при  $(10 \pm 1)^\circ\text{C}$  в смеси не обнаружатся хлопья;
- 2) первые небольшие хлопья появляются через 48 ч хранения при  $(10 \pm 1)^\circ\text{C}$ , однако смесь не полностью становится непрозрачной или молочной после 5 дней хранения;
- 3) предельное испытание до 1 недели.

## 8. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать информацию:

- а) ссылку на настоящий стандарт;
- б) полную идентификацию испытуемого продукта;
- в) результаты испытания;
- г) любые отклонения от установленного метода по согласованию сторон или по другой причине.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТК 230 «Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытания»**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 09.02.93 № 38  
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 4895—87 «Пластмассы. Жидкие эпоксидные смолы. Определение тенденции к кристаллизации» и полностью ему соответствует
- 3. Введен впервые**
- 4. Ссылочные нормативно-технические документы**

Обозначение НТД на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12497—78	2, 41

Редактор *В М Лысенкина*  
Технический редактор *О Н Никитина*  
Корректор *В С Черная*

Сдано в наб 24.02.93 Подп в печ 11.05.93 Усл п л 0,375 Усл кр отт 0,375,  
Уч изд л 0,27 Тир 443 экз С 175

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 107076 Москва Колодезный пер, 14.  
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер, 6 Зак 128