

**ГОСТ Р 50491—93
(ИСО 3671—76)**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПЛАСТМАССЫ.
ФОРМОВОЧНЫЕ АМИНОПЛАСТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ**

Издание официальное

БЗ 1—93/56

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ПЛАСТМАССЫ. ФОРМОВОЧНЫЕ АМИОПЛАСТЫ

Определение летучих веществ
Plastics Aminoplastic moulding
materials Determination of
volatile matter

ГОСТ Р
50491—93

(ИСО 3671—76)

ОКСТУ 2209

Дата введения 01.01.95

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения летучих веществ (преимущественно воды) в формовочных аминопластах высушиванием в термошкафу.

Массовая доля летучего вещества, определяемая настоящим методом, может быть использована для контроля качества, для научно-исследовательских целей.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, выделены курсивом.

2. АППАРАТУРА

2.1. Два широкогорлых стаканчика для взвешивания с внутренним диаметром 45 мм и глубиной 35 мм с притертыми крышками или стаканчик *СН—45/13 по ГОСТ 25336*.

2.2. Хорошо вентилируемый термошкаф, обеспечивающий контролирование температуры при $(55 \pm 1)^\circ\text{C}$.

Электрошкаф сушильный лабораторный с терморегулятором и принудительной циркуляцией воздуха, обеспечивающий поддержание температуры при $(55 \pm 2)^\circ\text{C}$.

2.3. Весы с точностью взвешивания до 0,01 г или лабораторные общего назначения с *НПВ-200 г, 2-го класса точности по ГОСТ 24104 или любые другие с соответствующими метрологическими характеристиками.*

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

2.4. Эксикатор по ГОСТ 25336 с прокаленным хлористым кальцием.

3. ХРАНЕНИЕ ПРОБЫ

До испытания пробу хранят в воздухонепроницаемом контейнере для предотвращения потери или увеличения массовой доли воды или других летучих веществ.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Взвешивают ($5 \pm 0,1$) г пробы с точностью до 0,001 г в чистом сухом стаканчике для взвешивания (п. 2.1), равномерно распределяют на дне стаканчика. Проводят два определения.

Стаканчики со снятыми крышками помещают в термощкаф (п. 2.2) с контролируемой температурой (55 ± 1) °С. Через 3 ч закрывают стаканчики крышками, вынимают их из термощкафа и помещают в эксикатор при комнатной температуре. Не менее чем через 1 ч отодвигают крышки стаканчиков для выравнивания давления и повторно взвешивают стаканчики.

5. ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Массовую долю летучих веществ в процентах рассчитывают по формуле

$$\frac{m_1}{m_0} \cdot 100,$$

где m_0 — исходная масса пробы, г;

m_1 — потеря массы пробы при испытании, г

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

В протокол испытания следует включать следующие сведения:

- а) ссылку на настоящий стандарт;
- б) полную идентификацию продукта для испытания;
- в) массовую долю летучих веществ, как среднее арифметическое результатов двух определений;
- д) отдельные результаты обоих определений

Примечание Пунктом б) протокола предусматривается указание

- наименования предприятия изготовителя или его товарного знака,
- наименования материала и его марки,
- номера нормативно-технического документа, по которому выпускается материал;
- номера партии и даты ее изготовления.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 230 «Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 09.02.93 № 37

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 3671—76 «Пластмассы. Формовочные аминопласты. Определение летучих веществ» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. Введен впервые

4. Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 24104—88	23
ГОСТ 25336—82	21, 24

Редактор *Н П Шукина*
Технический редактор *В Н Прусакова*
Корректор *Р. Н Корчагина*

Сдано в набор 24.02.93 Подп. в печ. 12.05.93 Усл. печ. л. 0,25 Усл. кр. отт. 0,25.
Уч. изд. л. 0,17 Тир. 412 экз. С. 182

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6 Зак. 127