

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ  
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНОГО  
ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ  
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ  
СПЛАВОВ  
СОРТАМЕНТ**

Издание официальное

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ  
НЕРАВНОПОЛОЧНОГО ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ  
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Сортамент

Extruded rectangular unequal-shelf channel-section  
shapes of aluminum and magnesium alloys.  
Dimensions

ГОСТ Р


50066—92

ОКП 18 1100

Дата введения 01.07.93

Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей неравнополочного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.

1. Номера профилей и размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл. 1.



Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Таблица 1

Номер профиля	Размеры, мм										Площадь сечения, см <sup>2</sup>	Диаметр описанной окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	H <sub>1</sub>	B	S	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	R	R <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	r <sub>3</sub>			алюминие- вых сплавов	магние- вых сплавов
440651	11,2	10,0	30,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	—	—	1,767	32	0,503	0,318
440758	12,0	2,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	—	0,216	16	0,061	0,039
440759	12,0	10,0	25,0	2,0	1,5	3,0	0,5	0,5	0,5	—	0,890	28	0,254	0,160
440652	12,5	8,0	14,5	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0	—	—	0,649	19	0,185	0,117
440653	15,0	6,0	20,0	1,5	1,7	1,5	2,0	2,0	—	—	0,614	25	0,175	0,111
440654	15,0	5,5	39,0	5,0	15,0	5,0	2,0	1,0	—	—	3,466	42	0,988	0,624
440655	15,0	5,5	42,5	5,0	5,0	18,5	2,0	1,0	—	—	2,728	45	0,778	0,491
440656	15,0	6,7	29,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	3,0	—	0,900	33	0,256	0,162
440646	15,0	7,0	29,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	—	0,888	33	0,253	0,160
440657	15,0	8,0	15,0	1,5	1,2	1,2	1,0	1,0	—	—	0,469	21	0,134	0,084
440658	15,0	9,7	29,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	3,0	—	0,960	33	0,274	0,173
440659	16,0	10,0	29,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	—	0,948	33	0,270	0,171
440761	16,0	13,6	28,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	—	—	1,345	32	0,383	0,242
440761	17,0	5,0	8,0	1,5	1,5	2,0	—	—	—	—	0,423	19	0,120	0,076
440660	17,0	13,0	37,0	3,0	6,0	3,0	5,0	3,0	3,0	—	2,284	41	0,651	0,411
440661	17,0	12,0	116,0	3,5	3,5	3,5	2,0	2,0	0,5	—	4,846	117	1,381	0,872
440662	17,5	5,0	8,5	1,7	1,7	2,3	—	—	—	—	0,489	19	0,139	0,088
440663	18,0	6,0	20,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	—	—	0,817	27	0,233	0,147
440664	18,0	7,0	25,0	1,5	1,8	1,5	2,0	2,0	—	—	0,772	31	0,220	0,139
440762	18,0	8,0	45,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	—	—	1,577	48	0,449	0,284
440665	18,0	8,5	18,0	6,5	2,0	7,5	—	—	—	—	1,550	25	0,442	0,279
440792	18,0	16,0	35,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	—	—	3,307	39	0,943	0,595
440666	19,2	18,0	30,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	—	—	2,407	36	0,686	0,433
440763	20,0	5,0	8,0	1,2	1,2	1,2	—	—	—	—	0,367	22	0,105	0,066
440667	20,0	6,0	6,5	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	0,306	21	0,087	0,055
440668	20,0	6,0	7,5	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	—	—	0,316	21	0,090	0,057
440669	20,0	8,0	12,0	4,0	4,0	4,0	0,5	0,5	0,5	—	1,280	23	0,365	0,230
440670	20,0	8,0	25,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	—	—	0,997	32	0,284	0,179
440671	20,0	10,0	30,0	2,0	2,2	2,0	2,0	2,0	—	—	1,173	36	0,334	0,211

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм											Площадь сечения, см <sup>2</sup>	Диаметр описанной окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг		
	H	H <sub>1</sub>	B	S	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	R	R <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	r <sub>3</sub>	Алюминиевых сплавов			Магневых сплавов	масса 1 м, кг	
															алюминиевых сплавов	магневых сплавов
440672	20,0	10,0	30,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—	1,402	36	0,400	0,252
440673	20,0	12,0	35,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,5	0,5	—	—	1,664	40	0,474	0,300
440674	20,0	16,0	22,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	—	—	1,266	30	0,361	0,228
440675	20,5	18,5	174,0	7,5	29,0	32,0	6,0	6,0	3,0	3,0	—	—	20,456	175	5,830	3,682
440676	21,0	5,5	39,0	5,0	15,0	5,0	2,0	1,0	1,5	1,5	—	—	4,366	44	1,244	0,786
440764	22,0	12,0	16,5	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5	—	—	—	—	0,704	28	0,201	0,127
440677	22,0	17,0	88,0	3,0	5,0	3,0	5,0	5,0	0,5	0,5	—	—	4,017	91	1,145	0,723
440678	22,0	21,0	50,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0	—	—	4,281	65	1,220	0,771
440679	23,0	10,0	45,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	—	—	—	—	1,789	51	0,510	0,322
440680	23,0	10,0	80,0	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	—	—	—	—	2,739	83	0,781	0,493
440681	23,0	15,0	39,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	—	—	2,084	46	0,594	0,375
440682	24,0	8,0	15,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	4,0	4,0	—	—	0,826	28	0,235	0,149
440683	24,0	8,0	15,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	4,0	4,0	—	—	0,808	28	0,230	0,146
440683	25,0	10,0	32,0	2,0	3,5	2,5	2,5	2,5	0,5	0,5	—	—	1,571	41	0,476	0,301
440684	25,0	12,0	31,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	—	—	—	—	2,548	40	0,726	0,459
440684	25,0	12,0	58,0	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	—	—	—	—	2,085	63	0,594	0,375
440685	25,0	13,0	40,0	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	—	—	—	—	2,309	47	0,658	0,416
440686	25,0	18,0	75,0	2,0	3,5	2,5	3,0	3,0	—	—	—	—	2,744	79	0,782	0,494
440687	25,0	18,0	75,0	2,5	4,0	3,0	4,0	4,0	—	—	—	—	3,309	79	0,943	0,596
440688	25,0	18,0	88,0	2,0	3,0	5,0	5,0	5,0	0,5	0,5	—	—	3,357	91	0,957	0,604
440689	25,0	20,0	35,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	—	—	—	—	2,948	43	0,840	0,531
440690	25,0	20,0	80,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	—	—	—	—	4,684	84	1,335	0,843
440691	26,0	8,0	59,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	—	—	—	—	2,672	64	0,762	0,481
440692	26,0	20,0	40,0	2,0	2,5	3,5	—	—	0,5	0,5	—	—	2,030	48	0,579	0,365
440693	26,0	22,0	120,0	2,2	3,5	3,5	5,0	5,0	—	—	—	—	4,272	123	1,218	0,769
440767	27,0	15,0	50,0	2,0	3,0	6,0	2,5	2,5	0,5	0,5	—	—	2,557	57	0,729	0,460
440804	27,0	20,0	35,0	2,5	3,0	4,0	4,0	4,0	—	—	—	—	2,344	44	0,668	0,422
440694	27,9	15,6	76,5	2,3	2,3	2,3	3,0	3,0	—	—	—	—	2,693	81	0,767	0,485
440695	28,0	18,0	78,0	3,0	5,0	3,0	2,0	2,0	0,5	0,5	—	—	4,061	83	1,157	0,731

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм										Площадь сечения, см <sup>2</sup>	Диаметр описанной окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	H <sub>1</sub>	B	S	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	R	R <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	r <sub>3</sub>			Алюминиевых сплавов	Магневых сплавов
440696	28,0	21,0	29,0	2,0	2,0	2,0	0,5	0,5	2,5	2,5	1,454	40	0,414	0,262
440768	30,0	12,0	60,0	3,0	5,0	15,0	3,0	3,0	0,5	0,5	4,538	67	1,293	0,817
440697	30,0	15,0	20,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	—	—	1,237	36	0,353	0,223
440698	30,0	15,0	50,0	4,0	5,0	2,0	4,0	4,0	—	—	3,809	58	1,085	0,686
440769	30,0	16,0	10,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	—	—	1,044	32	0,298	0,188
440699	30,0	20,0	27,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	1,408	40	0,401	0,254
440700	30,0	20,0	32,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	5,0	5,0	1,491	44	0,425	0,268
440702	30,0	23,0	40,0	3,0	5,0	5,0	3,0	3,0	—	—	2,029	85	1,322	0,835
440703	30,0	25,0	42,0	4,0	4,0	9,0	3,0	3,0	—	—	2,029	50	0,578	0,365
440704	30,0	25,0	97,0	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	—	—	4,649	52	1,325	0,837
440770	30,0	26,0	25,0	2,0	4,0	3,0	4,0	4,0	2,0	2,0	3,819	102	1,088	0,687
440706	31,5	28,5	28,0	3,0	5,0	5,0	3,0	3,0	0,5	0,5	6,533	39	1,862	1,176
440795	32,0	10,0	14,0	2,0	2,0	2,0	—	—	—	—	2,213	42	0,631	0,398
440707	32,0	20,0	24,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	—	—	1,040	35	0,296	0,187
440708	32,0	25,0	40,0	3,0	8,0	3,0	2,0	2,0	0,5	0,5	2,788	40	0,794	0,502
440771	32,0	27,0	39,0	10,0	21,0	7,5	4,0	4,0	0,5	0,5	4,196	51	1,196	0,755
440709	32,0	30,0	44,0	4,0	11,0	6,0	3,0	3,0	4,0	4,0	9,692	50	2,762	1,745
440710	33,0	25,6	40,6	2,2	8,5	3,3	2,0	2,0	—	—	6,439	54	1,835	1,159
440772	35,0	9,0	30,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	0,5	0,5	4,299	52	1,225	0,774
440711	35,0	10,0	70,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	—	—	3,007	46	0,857	0,541
440712	35,0	15,0	30,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	0,5	0,5	5,356	78	1,527	0,964
440713	35,0	15,0	70,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	—	—	2,288	46	0,652	0,412
440714	35,0	25,0	30,0	3,5	3,5	15,0	4,0	4,0	—	—	5,346	78	1,524	0,962
440773	35,0	25,0	97,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	—	—	1,747	46	0,498	0,314
440774	36,0	25,0	70,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,5	0,5	3,458	103	0,985	0,622
440715	37,0	32,0	50,0	4,0	7,0	8,0	4,0	4,0	—	—	3,789	79	1,080	0,682
440716	37,0	34,0	72,0	9,5	26,0	15,0	5,0	5,0	—	—	6,619	62	1,886	1,191
440795	38,0	15,0	22,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	0,5	0,5	17,772	81	5,065	3,199
440717	38,0	24,0	44,0	7,0	7,0	9,0	1,5	1,5	—	—	6,790	58	1,935	1,222

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм										Диаметр опсанно- окружно- ти. мм	Теоретическая масса 1 м, кг	Магневых сплавов		
	H	H <sub>1</sub>	B	S	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	R	R <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	r <sub>3</sub>				Площадь сечения, см <sup>2</sup>	алюмини- евых сплавов
440775	38,0	32,0	54,0	10,0	10,0	25,0	3,0	3,0	—	—	13,739	3,916	2,473		
440776	40,0	10,0	55,0	4,0	10,0	10,0	4,0	4,0	—	—	4,309	1,228	0,776		
440718	40,0	15,0	32,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,5	0,5	3,228	0,920	0,581		
440719	40,0	18,0	80,0	4,0	4,0	14,0	4,0	5,0	—	—	6,688	1,204	1,117		
440720	40,0	20,0	65,0	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0	0,5	0,5	6,207	1,769	1,117		
440777	40,0	30,0	100,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,5	0,5	8,106	2,310	1,459		
440778	40,0	30,0	144,0	3,0	2,0	3,0	4,0	4,0	0,5	0,5	13,333	3,801	2,401		
440721	40,0	30,0	147,0	3,0	3,0	25,0	4,0	4,0	—	—	12,339	2,221	2,221		
440722	40,0	32,0	68,5	5,0	5,0	3,5	5,0	5,0	0,5	0,5	6,226	1,774	1,121		
440780	40,0	34,0	80,0	6,0	12,5	12,5	3,0	3,0	0,5	0,5	12,588	3,587	2,266		
440723	40,0	35,0	80,0	3,0	4,0	5,0	3,0	3,0	0,5	0,5	5,518	1,573	0,993		
440724	40,0	35,0	86,0	9,0	8,0	8,0	4,0	4,0	—	—	12,369	3,525	2,226		
440725	40,0	35,0	112,0	3,0	3,0	2,5	4,0	4,0	—	—	4,274	1,218	0,769		
440798	41,2	36,2	40,0	10,2	4,0	3,0	4,0	4,0	—	—	5,859	1,673	1,056		
440726	42,0	21,0	113,0	4,0	7,0	7,0	2,0	2,0	1,0	1,0	8,254	2,352	1,486		
440727	43,0	23,0	46,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	0,5	0,5	8,378	2,388	1,508		
440728	43,0	40,0	71,0	5,5	8,0	5,5	—	—	0,5	0,5	2,979	0,849	0,536		
440729	45,0	21,0	30,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	—	—	8,871	2,528	1,597		
440730	45,0	20,0	90,0	4,0	4,0	16,0	4,0	4,0	2,0	2,0	4,287	1,222	0,772		
440731	45,0	22,0	100,0	4,5	4,5	17,0	4,5	6,0	0,5	0,5	7,912	2,215	1,424		
440781	45,0	28,0	20,0	2,5	2,5	2,5	3,5	2,0	—	—	9,417	2,684	1,695		
440732	45,0	30,0	69,5	2,0	7,0	3,0	3,0	3,0	0,5	0,5	2,157	0,615	0,388		
440733	45,0	30,0	84,0	3,0	6,0	8,0	3,0	3,0	—	—	5,279	1,504	0,950		
440734	45,0	35,0	100,0	6,0	10,0	6,0	4,0	4,0	—	—	7,239	2,063	1,303		
440735	45,0	40,0	65,0	4,0	6,0	6,0	5,0	5,0	—	—	11,709	3,337	2,108		
440782	46,0	40,0	72,0	5,5	8,0	7,5	4,0	4,0	—	—	9,327	2,088	1,319		
440736	47,0	20,0	36,5	3,0	3,0	4,0	3,0	5,0	3,0	3,0	9,856	2,809	1,774		
440783	50,0	11,0	13,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	3,129	0,892	0,563		
											1,400	0,399	0,252		

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм										Площадь сечения, см <sup>2</sup>	Диаметр околнужного стержня	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	H <sub>1</sub>	B	S	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	R	R <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	r <sub>3</sub>			алюминиевых сплавов	магниевого сплава
440737	50,0	11,0	40,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	0,5	2,856	64	0,817	0,516
440784	50,0	20,0	100,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,6	8,108	112	2,310	1,459
440738	50,0	24,0	60,0	6,0	6,0	3,0	5,0	5,0	5,0	1,0	6,883	78	1,962	1,239
440739	50,0	24,0	110,0	5,0	5,0	19,0	5,0	6,0	6,0	0,5	11,490	121	3,275	2,068
440740	50,0	25,0	125,0	5,5	5,5	20,0	5,5	7,0	7,0	0,5	13,392	135	3,817	2,411
440741	51,0	30,0	80,0	19,0	30,0	5,0	10,0	3,0	3,0	3,0	25,545	95	7,280	4,598
440742	52,0	40,0	90,0	5,0	13,0	5,0	3,0	3,0	3,0	1,0	12,394	104	3,532	2,231
440743	52,5	24,5	26,0	2,5	2,5	2,5	1,0	1,0	1,0	2,0	2,437	59	0,655	0,439
440744	55,0	20,0	80,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	0,5	3,588	97	1,022	0,646
440785	55,0	33,0	45,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	3,694	71	1,053	0,665
440745	60,0	27,0	140,0	6,0	6,0	21,0	6,0	8,0	8,0	—	16,235	152	4,635	2,928
440746	63,5	36,6	152,0	6,1	7,1	30,5	6,0	6,0	6,0	—	22,804	165	6,499	4,105
440747	65,0	29,0	155,0	6,5	6,5	23,0	6,5	9,0	9,0	—	19,317	168	5,505	3,477
440787	66,5	26,5	35,5	10,0	17,5	7,5	4,0	4,0	4,0	4,0	14,572	75	4,153	2,623
440748	67,0	5,0	24,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	0,5	1,878	71	0,535	0,338
440749	67,0	6,5	31,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	—	2,049	74	0,584	0,369
440788	67,0	27,0	39,0	10,0	21,0	7,0	4,0	4,0	4,0	8,0	16,957	78	4,833	3,052
440786	68,0	50,0	83,0	15,0	21,0	17,0	5,0	5,0	5,0	0,5	29,636	107	8,446	5,334
440789	70,0	12,0	74,5	4,0	4,5	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	6,127	102	1,746	1,103
440750	70,0	25,0	93,0	6,0	8,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,5	13,656	116	3,892	2,458
440751	70,0	32,0	170,0	7,0	7,0	25,0	7,0	10,0	10,0	—	22,880	184	6,521	4,118
440649	70,0	40,0	70,0	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	—	9,257	99	2,638	1,666
440752	74,0	44,0	107,0	8,0	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,5	16,826	130	4,795	3,029
440753	75,0	10,0	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	1,0	4,264	80	1,215	0,767
440754	85,0	10,0	30,0	4,6	4,6	4,6	4,0	4,0	4,0	—	5,361	90	1,528	0,965
440755	90,0	50,0	150,0	15,0	14,0	13,0	10,0	10,0	10,0	—	37,979	175	10,824	6,836
440756	100,0	50,0	130,0	16,0	10,0	20,0	6,0	6,0	6,0	2,0	36,137	164	10,299	6,505
440757	110,0	80,0	225,0	45,0	45,0	45,0	6,0	6,0	6,0	—	146,405	250	41,725	26,353

Примечания:

1. Значения радиусов скругления ( $R, R_1$ ) и радиусов притупления острых кромок ( $r_2, r_3$ ), не приведенные в таблице, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.

2. Радиусы притупления острых кромок ( $r, r_1, r_4, r_5$ ) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.

2. Теоретическая масса 1 м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности  $2,85 \text{ г/см}^3$ , что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.

Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности  $1,80 \text{ г/см}^3$ , что соответствует плотности магниевое сплава марки МА14.

3. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминиевых и магниевых сплавов приведены в приложении 1.

4. Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям приведено в табл. 2 приложения 2.



1. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов

Алюминий всех марок	— 0,950	1925	— 0,972
Сплавы марок АМц	— 0,958	1935	— 0,977
АМцС	— 0,958	1985ч	— 0,948
АМг2	— 0,940	1980	— 0,968
АМг3	— 0,937	АВД1-1	— 0,982
АМг5	— 0,930	АКМ	— 0,970
АМг6	— 0,926	М40	— 0,965
1561	— 0,930	АК4	— 0,970
Д1	— 0,982	АК6	— 0,962
Д16	— 0,976	АК4 1	— 0,982
Д16ч	— 0,976	АК4-1ч	— 0,982
Д19ч	— 0,968	ВАД1	— 0,968
Д20	— 0,996	ВД1	— 0,982
АВ	— 0,947	ВД17	— 0,965
К 48-2	— 0,972	В96Пч	— 1,001
К 48-2пч	— 0,972	1161	— 0,971
АД31	— 0,950	1163	— 0,975
АД31Е	— 0,950	1973	— 1,000
АД33	— 0,951		
АД35	— 0,954		
1915	— 0,972		
1920	— 0,954		

2. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из магниевых сплавов

Сплавы марок МА1	— 0,978
МА2	— 0,989
МА2-1	— 0,990
МА2-1пч	— 0,990
МА8	— 0,989
МА12	— 0,989

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

Таблица 2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
440646	—	С 192700
440648	—	ПК 18583
440649	—	ПК 19458
440650	—	ПК 18187
440651	П 306—19	ПС 7—105
440652	П 306—5	АПР 109
440653	П 306—2	ПР 123—1
440654	П 63—1	ПК 11993
440655	—	ПС 1023—1
440656	—	НП 1327—1
440657	—	ПС 1023—2
440658	—	НП 1326—1
440659	—	ПК 17109
440660	—	ПК 13846
440661	—	ПК 0316
440662	—	ПК 01164, НП 1913
440663	П 306—4	ПР 123—2
440664	П 306—6	ПР 123—3
440665	П 306—7	С 800
440666	П 306—23	ПС 7—104, НП 1850
440667	П 306—1	ПК 12627
440668	П 306—3	ПВ 1206
440669	—	ПД 58
440670	П 306—8	ПР 123—4
440671	П 306—14	ПР 123—5
440672	П 306—16	ПР 123—6
440673	П 306—24	ПР 123—7
440674	—	ПК 16935
440675	П 486	ПС 795—4
440676	—	ПК 11992
440677	П 306—58	ПП 474—2
440678	П 306—41	ПС 267—2
440679	П 306—34	ПС 267—3
440680	—	ПС 885—606
440681	—	ПС 1023—3
440682	—	НП 1328—1
440683	—	ПК 14880
440684	П 306—42	С 449
440685	П 306—30	ПР 123—8
440686	—	С 1421, ПК 15720
440687	—	С 1133—4, ПК 14426—4
440688	П 306—60	ПК 605—2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г	Обозначение профиля по чертежам
440689	П 306—26	ПК 679—2
440690	П 306—52	ПК 0126
440691	П 63—5	ПК 0885
440692	—	С 1697
440693	—	ПК 15854
440694	П 306—50	ПК 638, НП 16—1
440695	—	ПК 15896
440696	—	ПК 15796
440697	П 306—9	ПВ 409, НП 767—1
440698	П 306—38	ПР 123—9
440699	П 306—10	ПК 626, ПП 407—1
440700	П 306—22	ПК 630, НП 71—1
440701	—	С 1534
440702	—	С 1632
440703	—	ПК 17990
440704	—	ПК 17242
440706	П 306—12	НП 466—1
440707	П 306—13	ПК 12189
440708	П 306—35	ПК 12361
440709	—	ПК 13782
440710	П 306—32	С 654
440711	П 306—43	ПК 12440
440712	П 306—18	ПВ 371
440713	П 6660—2	ПВ 228—1
440714	—	ПК 17102
440715	П 306—40	ПС 7—56
440716	—	С 1667
440717	П 306—37	ПК 13173
440718	П 306—20	ПВ 537, ПК 9506
440719	П 6660—4	ПВ 228—2, НП 1625
440720	П 306—46	ПР 123—10
440721	—	С 1133—3, ПК 14426—3
440722	—	ПК 14162
440723	П 306—56	С 438
440724	—	С 1133—1, ПК 14423—1
440725	—	С 1133—2, ПК 14426—2
440726	П 306—68	ПВ 728, ПС 885—66, ПК 9774, ПК 0887
440727	П 306—36	ПС 885—212
440728	—	ПК 17724
440729	—	ПВ 1562
440730	П 6660—6	ПВ 228—3
440731	П 6660—8	ПВ 228—4, НП 1247—1
440732	—	ПК 17981
440733	П 306—54	НП 335—1, ПС 438, ПК 637
440734	—	С 1133—5, ПК 14426—5
440735	П 306—48	ПК 617, ПС 534

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г	Обозначение профиля по чертежам
440736	П 306—28	ПС 267—4
440737	П 306—33	ПК 9557, ПС 885—401
440738	П 306—44	С 578
440739	П 6660—10	ПВ 228—5, НП 1247—2
440740	П 6660—12	ПВ 228—6, НП 1247—3
440741	—	ПК 15573
440742	П 306—62	С 28, ПС 438—2
440743	П 306—15	АПР 69
440744	П 306—53	ПК 12894
440745	П 6660—14	ПВ 228—7
440746	П 6660—16	ПВ 178
440747	П 6660—18	ПВ 228—8
440748	П 306—11	ПК 13159
440749	П 306—25	ПК 12985
440750	П 306—34	НП 649—1
440751	П 6660—20	ПВ 228—9
440752	П 306—66	ПП 474—3
440753	П 306—17	ПК 13338
440754	П 306—21	ПК 9978
440755	П 306—71	ПК 13521
440756	П 306—69	ПК 0799
440757	—	ПК 17574, ПС 1709
440758	—	С 1931, ПК 18244
440759	—	ПК 2841
440760	—	ПС 1617, ПК 16568
440761	—	НП 1155—1
440762	—	ПК 19889
440763	—	ЛК 01327
440764	—	С 1967, ПК 18548
440765	—	ПК 4855
440766	—	С 1756, ПК 17415
440767	—	ПК 19242, С 2066
440768	—	ПК 4659
440769	—	ПК 8487
440770	—	ПВ 2006
440771	—	ЛК 8032
440772	—	ПК 2276
440773	—	ПК 8028
440774	—	ПК 19957
440775	—	С 1792, ПК 17625
440776	—	ПК 19820
440777	—	ПК 18489
440778	—	ПК 19205
440779	—	ПК 18087
440780	—	ПК 2341, ПК 3022
440781	—	ПК 17539, С 1776
440782	—	ПК 2320

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г	Обозначение профиля по чертежам
440783	—	ПВ 1673
440784	—	ПК 8746
440785	—	ПС 885—1033
440786	—	ПК 2531
440787	—	ПК 8029
440788	—	ПК 8034
440789	—	НП 1673
440792	—	НП 1966
440795	—	ПК 8868
440796	—	ПК 3109
440798	—	ПК 3152
440804	—	ПК 4463

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством авиационной промышленности СССР

**РАЗРАБОТЧИКИ**

Г. С. Макаров, В. Ф. Николаев, Е. В. Маркова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 29.07.92 № 810

**3. Периодичность проверки** — 10 лет

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8617—81	1

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ.** Август 1994 г.

*Редактор И В. Виноградская*  
*Технический редактор О Н Никитина*  
*Корректор В И Варенцова*

Сдано в наб 29 09 94 Подл в печ 17 11 94 Усл л л 0,93 Усл кр отт 0,93  
Уч изд л 0 95 Тир 557 экз С 1816

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 107076, Москва Колодезный пер., 14  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак 1892  
ПЛР № 040138