



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ**  
**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ**  
**К НЕФТЕПРОДУКТАМ**

**ГОСТ 29104.12—91**

Издание официальное

24 руб. БЗ 7—91/90?

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР  
Москва

**ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ**

Метод определения стойкости к нефтепродуктам

Industrial fabrics.  
Method for determination  
of resistance to petroleum products**ГОСТ**  
**29104.12—91**

ОКСТУ 8209, 8309

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на технические ткани из хлопчатобумажной пряжи, химических нитей и смешанные и ус- танавливают метод определения стойкости к нефтепродуктам.

Стойкость к нефтепродуктам — работоспособность тканей при воздействии на них топлива, масел, жиров, охлаждающей низко- замерзающей жидкости и др.

Сущность метода заключается в определении изменения раз- рывной нагрузки ткани в процентах после воздействия на нее не- фтепродуктов.

**1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ**

Отбор проб — по ГОСТ 29104.0 со следующим дополнением: длина точечной пробы должна быть не менее 1,2 м.

**2 АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ**

- 2.1. Для проведения испытаний применяют:
- машины разрывные по ГОСТ 7855;
  - эксикатор по ГОСТ 24336 для выдерживания элементарных проб в топливе;
  - сосуд для выдерживания элементарных проб в масле или ох- лаждающей низкозамерзающей жидкости;
  - сосуд для отмывания элементарных проб от масла и жиров;
  - бензин по ГОСТ 2084, ГОСТ 1012;
  - бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026;

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

линейку измерительную металлическую по ГОСТ 427;  
ножницы;  
нефтепродукты, указанные в приложении 1.

### 3 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перед испытанием точечные пробы выдерживают не менее 24 ч в климатических условиях по ГОСТ 10681. В этих же условиях проводят испытания.

3.2. Из каждой точечной пробы параллельно кромке на расстоянии не менее 50 мм вырезают элементарные пробы размером 40×500 мм: шесть — по основе и восемь — по утку.

Допускаемое отклонение по размеру элементарных проб  $\pm 1$  мм.

3.3. Вид и тип нефтепродуктов устанавливают в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретные ткани в зависимости от условий их эксплуатации.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Определяют разрывную нагрузку проб по ГОСТ 29104.4: трех — по основе и четырех — по утку.

4.2. Определение стойкости тканей к действию топлива, масла и охлаждающей низкозамерзающей жидкости

4.2.1. Остальные элементарные пробы помещают в эксикатор с топливом или сосуд с маслом или охлаждающей низкозамерзающей жидкостью. Эксикатор плотно закрывают крышкой.

Продолжительность выдерживания элементарных проб тканей в нефтепродуктах устанавливается нормативно-технической документацией на конкретные ткани согласно следующему ряду: 72, 168, 336 ч с допускаемым отклонением  $\pm 0,5$  ч.

Отсчет времени выдерживания элементарных проб начинают с момента погружения их в нефтепродукты. Перерывы при выдерживании элементарных проб не допускаются.

Загрузка емкости не должна превышать 75 % ее объема, при этом уровень топлива, масла или охлаждающей низкозамерзающей жидкости над элементарными пробами должен быть не менее 1 см.

4.2.2. По истечении времени выдерживания элементарные пробы осторожно, стеклянной палочкой, вынимают из топлива, масла или охлаждающей низкозамерзающей жидкости.

4.2.3. Выдержанные в топливе элементарные пробы помещают между слоями фильтровальной бумаги, слегка отжимают для удаления избытка топлива и высушивают при комнатной температуре до постоянной массы.

Выдержанные в масле или охлаждающей низкотемпературной жидкости элементарные пробы помещают в сосуд с бензином и промывают в течение 5—10 мин. Затем элементарные пробы раскладывают между слоями фильтровальной бумаги для удаления избытка бензина и высушивают при комнатной температуре до постоянной массы.

После промывания 20 элементарных проб бензин меняют.

4.2.4. Высушенные элементарные пробы подвергают визуальному осмотру. Если структура ткани не нарушена, элементарные пробы выдерживают в климатических условиях по п. 3.1 настоящего стандарта не менее 24 ч.

4.2.5. Определяют разрывную нагрузку элементарных проб, выдержанных в нефтепродуктах по ГОСТ 29104.4.

4.3. Определение стойкости к действию жиров

4.3.1. На одну из сторон элементарной пробы наносят тонким слоем жир и укладывают их в один слой на фильтровальной бумаге.

Продолжительность и отсчет времени выдерживания элементарных проб устанавливают в соответствии с п. 4.2.1.

4.3.2. По истечении времени выдерживания элементарные пробы помещают в сосуд с бензином, в котором отмывают жир в течение 10—15 мин.

После промывания 20 элементарных проб бензин меняют.

4.3.3. Дальнейшие испытания проводят в соответствии с пп. 4.2.4, 4.2.5.

4.4. При работе с нефтепродуктами необходимо соблюдать требования безопасности, установленные нормативно-технической документацией на конкретные виды нефтепродуктов.

## 5 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Стойкость тканей к действию нефтепродуктов  $CH_{o(y)}$  по основе или утку в процентах вычисляют по формуле

$$CH_{o(y)} = \frac{P_{p2}}{P_{p1}} \cdot 100,$$

где  $P_{p1}$  — среднее арифметическое значение разрывной нагрузки полоски ткани 25×200 мм до выдерживания в нефтепродуктах;

$P_{p2}$  — среднее арифметическое значение разрывной нагрузки полоски ткани 25×200 мм после выдерживания в нефтепродуктах.

Вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.

5.2. При нарушении структуры ткани следует считать ткань нестойкой к действию нефтепродуктов, масел и жиров при выбранных условиях испытаний.

5.3. Результаты испытания записывают в протокол испытания в соответствии с приложением 2.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 1*  
*Рекомендуемое*

**ПЕРЕЧЕНЬ  
НЕФТЕПРОДУКТОВ, МАСЕЛ И ЖИРОВ ДЛЯ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ ТКАНЕЙ К ИХ ВОЗДЕЙСТВИЮ**

Тип и вид нефтепродуктов, масел и жиров	Нормативно техническая документация
<b>Бензины:</b> автомобильный авиационный Топливо дизельное Топливо для реактивных двигателей Масла на нефтяной основе: моторное автомобильное для карбюраторных двигателей моторное для автотракторных дизелей Смазка: солидол жировой жидкость охлаждающая низкотемпературная	ГОСТ 2084—77 ГОСТ 1012—72 ГОСТ 305—82 ГОСТ 10227—86 ГОСТ 10541—78 ГОСТ 8581—78 ГОСТ 1033—79 ГОСТ 159—52

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать:

- наименование ткани;
- вид нефтепродукта;
- время выдерживания ткани в нефтепродукте, ч;
- разрывную нагрузку элементарных проб по основе и утку до выдерживания в нефтепродукте, Н (кгс);
- среднее арифметическое значение разрывной нагрузки ( $P_{p2}$ ) элементарных проб по основе и утку до выдерживания в нефтепродукте, Н (кгс);
- разрывную нагрузку элементарных проб по основе и утку после выдерживания в нефтепродукте, Н (кгс);
- среднее арифметическое значение разрывной нагрузки ( $P_{p1}$ ) элементарных проб по основе и утку после выдерживания в нефтепродукте, Н (кгс);
- стойкость к нефтепродуктам по основе и утку, сН, %;
- дату испытания;
- подпись проводившего испытания.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Госкомлегпромом при Госплане СССР

### РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Стулов, канд. техн. наук; Г. К. Щеникова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.09.91 № 1547

**3. Срок первой проверки — 1997 г.; периодичность проверки — 5 лет**

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Ном:р пункта, приложения
ГОСТ 159—52	Приложение 1
ГОСТ 305—82	Приложение 1
ГОСТ 427—75	2.1
ГОСТ 1012—72	2.1; приложение 1
ГОСТ 1033—79	
ГОСТ 2084—77	2.1; приложение 1
ГОСТ 7855—84	2.1
ГОСТ 8581—78	Приложение 1
ГОСТ 10227—86	Приложение 1
ГОСТ 10541—78	Приложение 1
ГОСТ 10681—75	3.1
ГОСТ 12026—76	2.1
ГОСТ 24336—82	2.1
ГОСТ 29104.0—91	1
ГОСТ 29104.4—91	4.1, 4.2.5

Редактор *Т. П. Шашина*

Технический редактор *О. Н. Никитина*

Корректор *А. И. Зюбан*

Сдано в наб. 19.11.91. Подп. в печ. 16.04.92. Усл. печ. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5 Уч.-изд. л. 0,35. Тир. 400 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 763