

ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ, ЧИСТОЛЬНЯНЫЕ,
ЛЬНЯНЫЕ И ПОЛУЛЬНЯНЫЕ

Определение сортности

ГОСТ
1408—78All-linen, linen and half-linen piece-goods.
Determination of gradeМКС 59.080.30
ОКП 83 3000Дата введения 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на готовые чистольняные, льняные и полульняные штучные изделия и устанавливает определение их сортности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Штучные изделия по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.2. На штучные изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

1.3. Сорт штучных изделий определяют по показателям качества и порокам внешнего вида и устанавливают по наилучшему показателю.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2. ОЦЕНКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

2.1. Штучные изделия 1-го сорта по показателям качества должны соответствовать требованиям, установленным в нормативно-технической документации на конкретный вид изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.2. Для штучных изделий 2-го сорта допускаются отклонения от минимальных норм 1-го сорта в процентах, не более:

минус 5,0 — по поверхностной плотности;

минус 2,0 — по числу нитей на 10 см.

По размерам (длине и ширине) для 2-го сорта допускается отклонение не более двойного минусового допуска, установленного для 1-го сорта, на все группы штучных изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

2.3. Для штучных изделий 1-го и 2-го сортов плюсовые допуски по показателям качества, перечисленным в п. 2.2, не ограничиваются.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

3. ОЦЕНКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО НАЛИЧИЮ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

3.1. Для определения сортности по наличию пороков внешнего вида штучные изделия подразделяются на три группы:

I — скатерти, покрывала, портьеры, простыни махровые (банные) — кроме набивных;

II — салфетки, полотенца, дорожки — кроме набивных;

III — скатерти, салфетки, портьеры, полотенца, дорожки, купоны штучных изделий — набивные.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.2. Пороки внешнего вида подразделяют на местные и распространенные.

3.3. Суммарное количество местных пороков внешнего вида для каждого сорта не должно превышать указанного в табл. 1.

Таблица 1

Сорт изделия	Количество пороков, допускаемых на площади			
	до 0,5 м ²	более 0,5 до 1,5 м ²	более 1,5 до 2,5 м ²	более 2,5 м ²
1	1	2	3	3
2	3	4	5	6

Примечание. При определении площади изделия размер бахромы не учитывается.

3.4. Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям 1-го сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.5. Оценку местных пороков внешнего вида производят в соответствии с табл. 3.

Таблица 3*

Наименование порока	Количество пороков или размер одного порока для изделий					
	I группы		II группы		III группы	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Неровнота, отсутствие и загрязнение нитей						
Утолщенные нити основы от трехкратной до пятикратной толщины общей длиной, см	15	40	10	25	15	60
Утолщенные нити утка от трехкратной до пятикратной толщины во всю ширину изделия, шт.	0	2	0	1	1	2
Местные утолщения нитей от трехкратной до пятикратной толщины шт.;	2	4	1	2	2	4
в том числе для изделий, выработанных из пряжи с применением льняного очеса	4	—	2	—	4	—
Близны в одну нить общей протяженностью от половины изделия до полной длины, шт.	1	2	1	2	1	2
Близны в две нити общей длиной, см	10	20	10	15	10	20
Пролеты во всю ширину изделия, шт.	0	3	0	1	0	3
Отличающиеся нити в виде штрихов, каждый штрих не превышает 5 см, каждый порок в одну нить общей длиной, см	10	30	5	15	15	30
Отличающиеся нити размером свыше 5 см, каждый порок в одну нить общей длиной, см	0	60	0	30	0	60
Нарушение целостности ткани						
Подплетины, плохо приработанный отрыв основы, длиной не более 1 см, шт.	0	1	0	1	0	1
Штопка размером до 1 см ² каждое место, без искажения рисунка	0	3	0	1	0	3
Поднырки в 2—3 нити подряд, шт.	0	3	0	2	0	3
Неподработка нитей основы в виде отдельных скобочек размером не более 1 см, шт.	10	—	5	—	10	—
Пробоины, просечки до двух нитей включительно на расстоянии до 2 см от края изделия, шт.	0	2	0	2	0	2
Пятна						
Пятна до 1 см	0	4	0	2	0	4

* Табл. 2. (Исключена, Изм. № 3).

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Количество пороков или размер одного порока для изделий					
	I группы		II группы		III группы	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Полосы						
Недосеки с разрежением плотности до 20 % на 1 см, шт.	0	1	0	1	0	1
Полосы, забоины, затыжки, слабины заметно выраженные, шт.	0	2	0	1	0	2
Нарушение рисунка и перекося полотна						
Нарушение ткацкого переплетения размером в 1 см по длине или ширине ткани, шт.	0	1	0	1	0	1
Разница в расстоянии от края изделия до каймы или рисунка на разных сторонах изделия (для покрывал, простыней, полотенец допуск распространяется на противоположные стороны), см	1	2	0,5	1	1	2
Перекося полотна и рисунка, %	2	4	1	2	2	4
Редкий набор петель в махровых изделиях во всю ширину изделия, см	0	0,5	0	0,5	×	×
Отсутствие двух петельных нитей подряд в махровых изделиях общей длиной, см	0	50	0	30	×	×
Отсутствие петель на отдельных участках в махровых изделиях, размером до 1 см ³ , шт.	0	1	0	1	×	×
Засечки, замины, не нарушающие целостность ткани, общей длиной, см	0	15	0	10	0	15
Непропечатка от засечки длиной, см	×	×	×	×	0	3
Пороки отделки сторон (края) изделия						
Кромка до 0,8 см загнутая, волнистая, затянутая по длине штучного изделия общей длиной, см	0	50	0	20	0	50
Уменьшение длины бахромы, против нормы, см	1	2	1	2	1	2
Уменьшение количества нитей бахромы против нормы, %	1	2	1	2	1	2
Искривление строчки ажюра, подрубки, см	0	0,8	0	0,5	0	0,8
Местные пороки крашения и печати (брызги, затаски, затеки и другие) до 1 см	0	4	0	2	0	4

Примечания:

1. Знак «0» означает, что указанный порок в данном сорте не допускается; знак «×» — порок к данной группе не относится; знак «—» — порок в данном сорте не учитывается.

2. Порок «местные утолщения нитей основы и утка от трехкратной до пятикратной толщины» в хозяйственных полотенцах не учитывается.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

3.6. В штучных изделиях не допускаются следующие местные пороки внешнего вида:

утолщенные нити более пятикратной толщины;

местные утолщения нитей более пятикратной толщины;

близны в три нити и более;

подплетины и отрыв основы — каждый порок размером более 1 см;

недосеки с разрежением плотности ткани более 20 % на 1 см;

дыры;

грубая штопка, нарушающая рисунок;

пятна размером более 1 см;

сбитый рисунок;

полосы от останова красильных, печатных и других машин отделочного оборудования;

резко выраженный разноцвет каймы;

непропечатанные места, растечка контура набивного рисунка;

С. 4 ГОСТ 1408—78

разорванная или оторванная кромка;
отсутствие подрубки, обвязки, бахромы;
необшитая бахрома;
незакрепленные и необрезанные концы нитей на швах при подрубке или обшивке краев изделия более 1 см;

обшивка, подрубка нитями не в цвет фона, каймы или рисунка изделия;
уменьшение числа стежков на длине шва 10 см.

3.7. В штучных изделиях 1-го сорта не допускаются следующие распространенные по всему изделию пороки внешнего вида:

закостренность;
шишковатость;
мушковатость;
сбитый рисунок, распространенный по всему изделию;
полосы;
разнооттеночность;
перекос рисунка и полотна изделия свыше 2 %;
растраф.

В штучных изделиях 2-го сорта не допускается более одного распространенного порока.

Предельно допустимую степень выраженности распространенных пороков внешнего вида устанавливают по образцам пороков, утвержденным изготовителем по согласованию с потребителем.

3.6, 3.7. (Измененная редакция, Изм. № 4).

3.8. Сортность комплекта штучных изделий (скатерти и салфетки) определяют по наихудшему изделию в комплекте.

3.9. Наличие пороков внешнего вида в штучных изделиях определяют просмотром изделий с лицевой стороны на расстоянии 1 м от поверхности изделия при отраженном свете на разбраковочном столе или машине.

В спорных случаях просмотр изделий производят при естественном освещении.

Просмотр махровых изделий производят с двух сторон.

Пороки внешнего вида, не указанные в табл. 3 и пп. 3.6 и 3.7, при оценке приравнивают к аналогичным.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.11.78 № 2961

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1408—61

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	1.1

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в июле 1984 г., феврале 1986 г., сентябре 1987 г., августе 1989 г. (ИУС 11—84, 5—86, 12—87, 12—89)